

Material

Styrolkautschuk

Ausführung

OT015 wird als 600-ml-Alubeutel geliefert.



Lieferform

Bestell-Nr. 600ml-Beutel	Farbe
304225*	schwarz

*Auf Anfrage (keine Lagerware). Mindestbestellmenge: 12 Beutel.
Inhalt Lieferkarton: 12x600ml-Beutel. Inkl. 3 Düsen für Schlauchbeutel pro Karton.
Weitere Düsen auf Anfrage.

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Physikalische Eigenschaft	pastös
Dichte	ca. 1,10 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit	bis +60°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Verbrauch	ca. 200-300 g/m ²
Ablüftzeit*	ca. 30 Sek.
Offene Zeit*	ca. 10 Min.
Lagertemperatur	+15°C bis +25°C
Lagerzeit	12 Monate im Originalgebinde

*Angaben richten sich nach jeweiliger Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Vorbereitung

- Die Haftflächen müssen weitestgehend trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Verarbeitung

- Die zu verklebende Fläche wird mit dem OT015 EPDM-Folienkleber bestrichen.
- Die EPDM-Folie auf den Untergrund andrücken und ggf. wieder lösen, damit bei grösseren Flächen die Lösemittel aus dem Kleber ablüften können.
- Danach die EPDM-Folie auf den dafür vorgesehenen Untergrund kleben und sorgfältig mit Hilfe einer Andruckrolle anrollen (bei sach- und fachgerechter Vorbereitung ist kein Primer erforderlich).
- Am Fenster wird die Folie zusätzlich mit einer Anpresslatte, Klemmleiste oder einer anderen Befestigung montiert, wie es in der DIN 18195 beschrieben ist.
- In geschlossenen Räumen ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.ch.

OT015

EPDM-Folienkleber



Dieser EPDM-Folienkleber ist ein lösemittelhaltiger Kleber auf Styrolkautschuk-Basis und dient zur Verklebung der illbruck EPDM-Folien auf bauüblichen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Holz, Alu, Stahl, sowie vielen Kaltbitumen, auch für Überlappingsverbindungen der EPDM-Folie.

Produktvorteile

- Sehr gute Wetter- und Temperaturbeständigkeit
- Exzellente Verklebung auf Beton, Putz, Stahl und Aluminiumblechen

OT015

EPDM-Folienkleber

Zertifikate



Service

Fragen an unsere Anwendungstechnik nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Zusatzinformation

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Alle Angaben sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.

Die Auswahl des übrigen Baumaterials sowie weitere situative Bedingungen beeinflussen die Verarbeitung bzw. Anwendung unserer Produkte. Genügend eigene Eignungstests sind unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise durchzuführen. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.ch.



tremco illbruck Swiss AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@tremco-illbruck.com