

Materijal

1-komponentno, elastično ljepljivo brtvilo na hibridnoj bazi.
Ljepilo polimerizira pri kontaktu s vlažnošću zraka.

Izvedba

SP025 isporučuje se kao 310 ml e kartuša e kao i 600 ml e aluminijska vrećica.

Oblik isporuke

Narudžba-br.	Sadržaj	Boja
377904	310 ml	beton siv
377903	600 ml	beton siv

Karton sadržaj: 12 kartuša (310ml) ili 20 aluminijska vrećica (600ml)

Tehnički podaci

Osobina	Norma	Klasificiranje
Baza		Hibridi
Otvrdnjavanje		Otvrdnjavajući uz vlažnost zraka
Osobina		Elastičan
Gustoća	DIN 52451-A	ca. 1,6g/cm ³
Stvaranje pokožice		ca. 15 Min. na 23°C i 50% s.t.
Brzina polimerizacije		ca. 3 mm / 1. dan
Najveća dopuštena deformacija	ISO 9046	ca. 25%
Otpornost na kidanje	DIN 53504	>1,0 N/mm ²
Lomno istezanje	DIN 53504	>400%
Shore-A-tvrdoća		ca. 35
E-Modul	DIN 53504	ca. 0,4 N/mm ²
Otpornost na temperaturu		-30°C do +90°C
Optimalna temperatura obrade		+5°C do +45°C
Najniža temperatura obrade*		-5°C
Sposobnost skladištenja		12 mjeseci, hladno, suho i bez smrzavanja u (neotvorenom) originalnom pakiranju kod temperatura od +5°C do +25°C bez direktnog zračenja sunca

*Obratiti pozor na "Izjavu proizvođača za zimu"



SP025

Folijsko ljepilo za prozore Eko



Područje primjene

Ovo elastično 1-komponentno ljepilo na hibridnoj bazi je pogodno za lijepljenje illbruck prozorskih folija za izradu spojeva sigurnih od zraka i vjetra na podlogama uobičajenim za gradnju. Također je pogodan za razna lijepljenje npr. oblaganje PVC-letvicama oko montaže, za izjednačavanje nepravilnosti na podlozi ljepila i za radove izoliranja na građevinskim spojnim fugama*.

* Posebno za fasadne fuge prema DIN 18540/ ISO 11600 preporučamo illbruck SP525 izolacijski materijal za fuge visokogradnje i spojne fuge

Prednost proizvod

- Dobro lijepljenje kod lagano vlažnih podloga
- Otporno na starenje i rane kiše
- Bez otapala, izocijanata i bez silikona
- Bez mirisa
- Široki spektar prijanjanje

Folijsko ljepilo za prozore Eko

Priprema

- Podloge moraju biti čiste, nosive, suhe do lako vlažne, slobodne od smrzavanja, prašine i masnoće.
- Kod velikog broja različitih podloga preporučuju se probe prijanjanja (u danom slučaju se preporučuje AT140 primer ili AT150 primer).
- Sasvim lako ovlažavanje je od prednosti za reakciju ljepila.

Obrada

- Da bi se postiglo dovoljno prijanjanje žbuke na foliji, folija se u punoj površini mora zalijepiti na zid.
- Kartušu ili aluminijsku vrećicu potrošiti tijekom 24 sata nakon otvaranja.

Čišćenje

Svježe još nepovezano ljepilo može se ukloniti s AT115 sredstvom za čišćenje ili illbruck AT200 sredstvom za čišćenje, stvrdnuti materijal samo mehanički uz pomoć prikladnog alata (npr. sječivom za skidanje).

Uputa

SP025 podnosi premazivanje. Temeljem raznovrsnosti boja i lakova koji se nude na tržištu ponajprije se preporučuju probe prijanjanja. Kod premazivanja treba obratiti pozor da SP025 trajno može primiti gibanja do 25%. U takvim slučajevima bi premaz dobio napukline. SP025 se dobro podnosi sa susjednim materijalima, npr. polistirenom.

Sigurnosni naputak

Najaktualniju verziju lista sa sigurnosnim podacima Vi nalazite pod www.illbruck.hr.

i3 Dodatna Garancija

Garancija važi za graditelja u pogledu zračne zabrtvljenosti, zabrtvljenosti na udar kiše i toplinsko izolacijskog popunjenja fuge prozora: Ako sustav ove osobine ne ispunjava, tremco illbruck preuzima u prvih 5 godina nakon isporuke proizvoda obraditelju troškove zamjene od 100%. Od 6. -8. godine 60% i od 9.-10. godine 20%. Graditelj treba prijaviti tremco illbruck-u završetak radova ugradnje tijekom 1 mjeseca i predložiti tračnicu isporuke i3-proizvoda. Detaljne uvjete garancije i obrazac za prijavu završetka radova mogu se pozvati pod www.illbruck.com/de_HR/i3 ili upitati na Tel. 0043 2236 312 447-0



Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



tremco illbruck GmbH
Liebermannstr. A02/401
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
T: +43 2236 312447 0
F: +43 2236 312447 15

info.at@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.at