

Materiał

Materiał piankowy na bazie PE o przeważnie zamkniętej strukturze komórek, z klejem kauczukowym z jednej strony i warstwą PP z drugiej strony.

Wykonanie

Taśma piankowa jednostronnie klejąca w rolkach o grubości: 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm

Wymiary

Rozmiar	Długość rolki [m]	Całkowita długość [m]
2 x 6	20,00	1800
2 x 9	20,00	1800
3 x 6	20,00	1800
3 x 9	20,00	1200

Dane techniczne

Właściwości	Norma	Klasyfikacja
Klej		kauczukowy
Liner		folia PE
Przewodnictwo cieplne		0,035 W/ m . K
Wytrzymałość na rozciąganie		0,42 N/mm ²
Ciężar objętościowy		30 kg/m ³
Wydłużenie przy zerwaniu		176%
Odporność na promieniowanie UV		ograniczona (należy przykryć)
Odporność na starzenie		dobra
Wytrzymałość cieplna		-30 °C do +85 °C
Temperatura przechowywania		+10 °C do +25 °C
Temperatura stosowania		+5 °C do +35 °C



TN119

Taśma PE bez folii okrywającej

Zastosowanie

Taśma na bazie pianki polietylenowej z zamkniętymi komórkami, służy jako podkład pod elastyczne uszczelniacze. Pracuje niezawodnie jako uszczelnienie przed pyłem, jest szczelna na powietrze.

Zalety produktu

- Zgodność z uszczelniaczami silikonowymi
- Hermetyczna nawet przy nieznacznej kompresji

Taśma PE bez folii okrywającej

Przygotowanie

- Przygotowanie podłoża. Powierzchnia musi być sucha, odtłuszczona, pozbawiona kurzu, zabrudzeń i luźnych części.

Użycie

- Odwinąć taśmę z rolki, odmierzyć i uciąć w zależności od potrzeb. Następnie przyłożyć bezpośrednio do przygotowanej powierzchni. Mocno docisnąć taśmę do podłoża przy pomocy wałka dociskowego illbruck. W przypadku stosowania wersji taśmy PE z folią ochronną i taśmy PE bez folii ochronnej przed użyciem należy usunąć pasek ochronny.

Wskazówki

Dzięki zastosowanemu materiałowi taśma idealnie nadaje się do użycia z kitami silikonowymi, o ile wymagane jest nieprzyleganie kitu. Właściwość ta jest wykorzystywana często przy użyciu taśmy jako ogranicznika dna spoin.

Uwaga:

Oba warianty taśmy nie zawierają silikonu, dlatego można je stosować w pomieszczeniach lakierni itp.

Wskazówki bezpieczeństwa

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołtątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T: +48 12 665 33 08
F: +48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com