

Materiał

Miękka pianka poliuretanowa o otwartych porach z impregna-
tem polimerowym.

Wykonanie

TP603 jest dostarczana w stanie wstępnie ściśniętym, z jed-
nostronnym paskiem samoprzylepnym, w rolce w kolorze
antracytowym lub szarym.

Wymiary

Głębokość szczeliny [mm]	Zakres stosowania szczeliny [mm]	Szerokość	Długość rolki [m]	Całkowita długość [m]
10	2		12,5	375
10	4 (3-6)		8	240
15	2		12,5	250
15	3		10	200
15	4 (3-6)		8	160
15	6 (5-9)		5,6	112
15	8 (7-12)		4,3	86
20	8 (7-12)		4,3	64,5
20	10 (9-15)		4	60

Dane techniczne

Właściwości	Norma	Klasyfikacja
Klasa materiału budowlanego	4102	B2 (normalnie zapalny), P-NDS04-549
Współcz. oddziaływania dyfuzji pary wodnej	EN ISO 12 572	$\mu \leq 50$
Odporność termiczna		-15°C bis + 80°C
Dyfuzja pary wodnej, wart. Sd	EN 1026	$a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})\text{n}]$
Odporność na czynniki atmosferyczne		wymagania spełnione
Szczelność powietrzna	18 542	BG2
Szczelność na zacinający deszcz		wymagania spełnione do 600 Pa
Zgodność z powszechnymi mate- riami budowlanymi	EN 1027	wymagania spełnione
Okres magazynowania		9 miesięcy



TP603

illac 600



Zastosowanie

Impregnowane, poliuretanowe
tworzywo piankowe. Taśma z jednej
strony posiada warstwę samoprzylepną
ułatwiającą montaż. Służy jako materiał
do uszczelniania różnego typu złączy
budowlanych.

Zalety produktu


- BG2 wg DIN 18 542
- Szczelność na zacinający deszcz do 600 Pa
- Możliwość stosowania z uszczelniającymi
- Otwarty na dyfuzję pary wodnej
- Odporny na UV

Przygotowanie

- Do montażu potrzebne są: taśma miernicza, szpachelka, nożyczki, nóż i ewentualnie drewniane kliny. W temperaturze otoczenia powyżej 20°C taśmę należy przechowywać na budowie w chłodnym miejscu. W temperaturze otoczenia poniżej 8°C taśmę należy przechowywać na budowie najlepiej w temperaturze pokojowej. Wysoka temperatura przyspiesza rozprężanie się taśmy, a niska temperatura ma działanie odwrotne. Oczyszczyć powierzchnię otworu okiennego z większych zanieczyszczeń i resztek zaprawy. W strefie uszczelnienia spoiny między cegłami należy wyrównać zaprawę. Oczyszczyć boki ościeżnicy.



Ilustracja 1: Sposób przyklejenia taśmy uszczelniającej podczas montażu okna.



Ilustracja 2: Sposób połączenia dwóch końców taśmy.

Użycie

- Nach Ermittlung der Fugenbreite die Banddimension entsprechend wählen.
- Das überkomprimierte Anfangs- bzw. Endstück abschneiden.
- Beim Ablängen des Bandes mindes - tens 2 cm/m dazu geben.
- Die Fugenflanken sollten parallel verlaufen. Weiterhin müssen die Fugenflanken grob von Bauschmutz und Mörtelresten gereinigt werden.
- Das Band sollte aus technischen Gründen 2 mm von der Vorderkante der Fugenflanke nach innen verlegt werden.
- Bei Verarbeitung mit Dichtstoffen, Farben, Beschichtungen und Natursteinen bitte Verträglichkeit anfragen.
- Das Band darf nicht mit lösemittel - haltigen oder aggressiven Chemikalien in Kontakt gebracht werden.
- Bei Fugenflanken aus Mauerwerk auf Fugenglattstrich achten.

Wskazówki

Napoczęte rolki przechowywane w otwartych kartonach należy obciążyć, aby zapobiec bocznemu podnoszeniu się (teleskopowaniu) rolek. Taśmę można zatynkować lub zamalować. Należy przetestować możliwość łączenia powłoki z farbami i materiałami uszczelniającymi. Taśma nie może stykać się z chemikaliami zawierającymi rozpuszczalniki i mającymi działanie agresywne - również podczas czyszczenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołtająowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T: +48 12 665 33 08
F: +48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com