

Tuote

Nopea kiinnitteinen SP-teknologian liimamassa

Väri / värit

Valkoinen

Pakkaus

310 ml patruuna

Esityöt / Huomioitavaa ennen käyttöä

- Tee soveltuvuustesti ennen käyttöä
- Suojaa ympäröivät pinnat
- Pintojen tulee olla täysin puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat
- Pohjustusta ei tarvita lasi-, alumiini-, keramiikka-, lakattu puu-, PVC-, epoksi- ja polyesteripinnoille

Käyttöohjeet

- Leikkaa suuttimen kärki terävällä veitsellä haluttuun läpimittaan
- Varmista ennen liiman levittämistä, että liimattavilla pinnoilla on riittävästi kontaktipintaa
- Levitä liimaa palkona toiselle tai molemmille pinnoille. Jos liimattava pinta-ala on suuri, levitä helminä noin 10 cm välein koko alueelle
- Yhdistä pinnat välittömästi. Pitävä alkulujuus saavutetaan normaaliolosuhteissa 10 minuutissa.

Puhdistus

Puhdista ympäröivät pinnat heti Tremco AW421

puhdistusaineeella tai asetonilla. Varmista ennen puhdistusta, että pinnat kestävät liuottimia.

Kovettunut massa voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti

Huomaa / Rajoitukset

Ei sovellu laminaatin, polyetyleenin, polypropyleenin, teflonin[®] tai nylonin liimaukseen. Ei myöskään sovellu rakennelasituksiin, eikä muoveille jotka ovat herkkiä halkeamaan. Ei kestä pitkäaikaista veteen upotusta.

Kosketus bitumia tai tervaa sisältäviin pintoihin voi aiheuttaa värimuutoksia.

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet

Tuotteen käyttöturvallisuustiedote on luettava ja ymmärrettävä ennen käyttöä.



SP150

Nopea kiinnitteinen liima High Tack



Käyttötarkoitus

Korkealaatuinen, ympäristöystävällisempi, uusimpaan SP-teknologiaan perustuva rakennusliima, jolla on nopea ja vahva alkutartunta.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat esim. seinäpaneloinnit, puisten portaikkojen asennus, reuna- ja jalkalistat. Hyvä kiinnittyminen mm. alumiiniin, PVC-muoviin, tiileen, betoniin, puuhun, vaneriin, lastulevyyn, kovalevyyn, kipsilevyyn, polystyreeniin ja metalleihin.

Yhteenveto eduista

- Erittäin vahva, hyvä alkutartunta ja nopea kiinnittyminen
- Polymeeripohjainen, liuotinaineeton, lähes hajuton ja neutraali
- Soveltuu käytettäväksi epätasaisilla pinnoilla
- Erinomainen UV-valon ja säänkesto, sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Sopii käytettäväksi kaikkien yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa

Nopea kiinnitteinen liima High Tack

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Arvo
Koostumus	Yksi komponenttinen polymeeriliima
Valuma	EN 27390 20 mm profiililla, 0 mm
Ominaispaino	DIN 52 451 1.6 g/cm ³
Kovuus	Shore A (DIN 53505) 55
Kimmomoduuli 100%:ssa	DIN 53 504 S 2,0 N/mm ²
Vetolujuus	DIN 53504 S2 2.5 N/mm ²
Kuivumisaika	20 °C 2,8 mm / 24 tuntia
Nahoittumisaika	23 °C ja 50 % RH 12 minuuttia
Säilytys	Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta (EXP). Säilytä kuivassa ja valolta suojattuna, +5°C - +25°C. Säilytysaika 12 kuukautta, kun säilytys tapahtuu ohjeiden mukaisesti alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa.
Käyttölämpötila	+5 °C - +40 °C
Lämpötilankesto	-40 °C - +90°C



Tekninen palvelu

Tremco illbruck International tarjoaa apua tuotteiden valinnassa ja määrittelyssä. Tarkempia tietoja ja neuvoja on saatavana teknisestä palvelusta p. (09) 5499 4500.

Takuu / vakuus

Tremco illbruck Internationalin tuotteet valmistetaan tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesti. Tuote, jota on käytetty (a) Tremco

illbruck Internationalin kirjallisten ohjeiden mukaisesti ja (b) Tremco illbruck Internationalin suosittelemalla käyttöalalla, mutta joka osoittautuu vialliseksi korvataan veloituksetta.

Tremco illbruck International varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta, sillä yhtiö noudattaa jatkuvan kehityksen ja parantamisen periaatetta.



tremco illbruck international GmbH sivuliike Suomessa

Vanha Porvoontie 238
1380 Vantaa
Suomi Finland
T: +358 (0)9 5499 4500
F: +358 (0)9 5499 4555

tilaukset@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fi