

Materiał

Okrągły profil o zamkniętych komórkach z pianki polietylenowej wg normy DIN 18540.

Wykonanie

Produkt bez końca, kolor szary.

Forma dostawy

Rozmiar	Średnica [mm]	Długość [m]	Zaw. Kartonu [m]
6/33	6	Rolka	1500
10/33	10	Rolka	600
13/33	13	Rolka	400
15/33*	15	Rolka	250
20/33*	20	Rolka	150
25/33*	25	Rolka	100
30/33*	30	Rolka	80
40/33*	40	2,00	120

* z pustym rdzeniem

Dane techniczne

Właściwości	DIN	Klasyfikacja
Struktura powierzchni		zamknięte pory
Odporność termiczna		od -40°C do +100°C
Klasa odporności ogniowej	DIN 4102 cz. 1	B2
Nasiąkliwość	DIN 53495	0,5 % obj.

Użycie

- Ściśnięty sznur polietylenowy PR102 włożyć do pustych przestrzeni i szczelin.
- Wsunąć profil do szczeliny w taki sposób, aby osiągnięty został wymiar szczeliny określony przez producenta materiału uszczelniającego
- Profil wprowadzić do szczeliny bez rozciągania. Podczas łączenia dwóch kawałków końcówki dobrze do siebie dosunąć.
- Szczelina dylatacyjna powinna być wykonana zgodnie z normą DIN 18540.

Wskazówki

Nie wkładać produktu ostrym przedmiotem, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie gazoszczelnej błony, a wskutek tego powstanie pęcherzy gazu w materiale uszczelniającym.

Wskazówki bezpieczeństwa

Najnowszą wersję karty charakterystyki znajdą Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



PR102

Sznur PE okrągły



Zastosowanie

Sznur służy do wypełniania szczelin dylatacyjnych, łączeniowych, uszczelnienia szkła profilowego itp. w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych.

Zalety produktu

- Zamknięte pory wg DIN 18540
- B2 (normalnie palny), badania wg DIN 4102 cz. 1
- Hydrofobowy

Serwis techniczny.

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wpływu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie www.tremco-illbruck.com



tremco illbruck Sp. z o.o.
Kuźnicy Kołtątajowskiej 13
31-234 Kraków
Polska
T: +48 12 665 33 08
F: +48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com