

Açıklama

FS126, gözenekli ve gözeneksiz bir çok yüzeye iyi yapışma özelliğine sahip, tek komponentli, düşük modüllü nötr kurlenen, sızdırmazlık malzemesidir. FS126, özellikle cephe ve doğrama derz sızdırmazlığını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Ambalaj

- 310 ml kartuş (20 kartuş/koli)
- 600 ml sosis (20 sosis/koli)

Renk : Beyaz, gri, siyah

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sınıflandırma
İçerik		Alkoksiz nötr silikon
Özgül Ağırlık		1,49
Kararlılık	ISO 7390	Akmaz
Shore A Sertliği	ISO 868	29
Kabuklanma Süresi	23°C'de, 50% RH	15 dakika
Kürlenme Süresi		Yaklaşık 30 dakika
Kürlenme Oranı	23°C'de, 50% RH	1-2 mm/gün
Çekme Mukavemeti	ISO 8339	0.70 Mpa
Elastikiyet Modülü %100	ISO 8339	0.30 Mpa
Kopma Uzaması	ISO 8339	%350
Hareket Kabiliyeti		± %25
Elastik Toparlanma	ISO 7389	>%90
Uygulama Sıcaklığı		+5°C ile +40°C
Sıcaklık Dayanımı		-40°C ile +150°C
Saklama		Kuru ortamda +5°C ile +25°C arasında saklayınız.
Raf Ömrü		Açılmamış orijinal kutusunda önerilen şekilde sağlandığı durumda 12 ay.

Hazırlık

Derzler temiz, kuru ve tozdan, yağdan, eski sızdırmazlık malzemelerinden ve tutunmayı engelleyebilecek diğer maddelerin kalıntılarından arındırılmalıdır. Daha önce uygulanmış sızdırmazlık malzemeleri mekanik olarak çıkartılmalıdır.

- Temizlik için uygun bir çözücü malzeme ile yüzeyi temizleyiniz. Sonra ikinci bir kuru bez ile yüzeyi kurulayınız.
- Silikonun diğer yüzeylere bulaşmasını önlemek için maskeleme bandı uygulayınız.
- İhtiyaç halinde daha fazla bilgi için tremco illbruck Teknik Servis Departmanı ile irtibata geçiniz.



FS126

Nötr İnşaat Silikonu



FS126, cephe derzlerinde, doğrama kasası ile duvar arasındaki derzlerde, panel derzlerinde ve diğer genel derz dolgu uygulamalarına yönelik kullanımlar için idealdir.

Temel Faydalar

- EN ISO 11600 F&G 25LM standartlarına uygunluk
- %25 derz hareket kabiliyeti
- Dış hava şartlarına ve UV ye mükemmel dayanım
- Düşük modüllü formülasyon, derzlerde minimum gerilme sağlar
- Nötr kurlenme: kokusuzdur ve aşınma yapmaz.

Kullanım Kılavuzu

Gerekli aletler : kartuş tabancası ve keskin bıçak

- 1.Uygulamadaki malzemelerin silikon ile uyumluluğunu doğrulamak için her zaman uygulama öncesinde test uygulaması yapınız.
2. Silikon tabancasıyla veya elektrikli ekipman kullanarak +5°C ile +40°C hava sıcaklığında uygulama yapınız.
3. Bağlantı yüzeyiyle tam temas için uygulama sonrasında sızdırmazlık malzemesini sıyrarak basınç uygulayınız ve derzdeki silikonu düzleyiniz.
4. Derzdeki silikonun düzleştirilmesi işlemine, ürün hızlıca dış katman oluşturacağı için çok gecikmeden başlanmalıdır.

Temizleme

Sızdırmazlık malzemesinin fazlalıklarını hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartınız. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kürlenmiş sızdırmazlık malzemesi yalnızca mekanik yollarla çıkarılabilir.

Lütfen dikkate alınız.

Belli kauçuklar veya gıdayla temas etmesi önerilmez. Aşınma veya fiziksel tahriple karşılaşılacak yerlerde uygulamayınız (örneğin üzerinde iz kalabilecek yüzeyler). Ürün, boyamaya uygun değildir. Hassas yüzeylerde uygulamadan önce mutlaka test ediniz (örneğin mermer, mimari taşlar vb). Doğal taş vb. malzemelerde lekelenme yaşanabilir. Bu durumda FA870 Doğal Taş Silikonu kullanınız.

Ek not

Derz Genişlik x Derinlik (mm)	310 ml Kartuş ile uygulanabilir ölçü (m)
6x6	8.6
10x6	5.2
10x10	3.1
20x10	1.6
25x12	1.0

Dolgulu Ek Genişlik x Derinlik (mm)	310 ml Kartuş ile uygulanabilir ölçü (m)
6x6	17.0
10x10	6.2

Genişlik x Derinlik (mm)	600 ml Sosis ile uygulanabilir ölçü (m)
6x6	16.7
10x6	10.0
10x10	6.0
20x10	3.0

Dolgulu Ek Genişlik x Derinlik (mm)	600 ml Sosis ile uygulanabilir ölçü (m)
6x6	33.3
10x10	12.0

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Güvenlik veri formu kullanım öncesinde okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Sertifikalar



tremco illbruck temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. tremco illbruck ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak tremco illbruck'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Ticaret A.Ş.
 Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21 No: 78
 34235 Esenler/İstanbul,
 Tel +90 212 438 44 66
 Fax +90 212 438 45 65
 info.tr@tremco-illbruck.com