

Açıklama

SP540, hibrit polimerlere dayalı, tek bileşenli, sarkmayan, elastik bir dolgu macunudur. SP540, tek bileşenli bir dolgu macununun işleme avantajlarını ve bu tür ürünlerin çok hızlı bir kürleme özelliğini birleştirir. Kabuk oluşturma süresi yaklaşık **35 ila 40 dakikadır**. Kürlenme sırasında ve sonrasında SP540, kimyasal olarak **nötrdür**, aşındırıcı değildir ve düşük kokuludur. Kürlemeden sonra ürün, yüksek mekanik mukavemeti korurken kalıcı olarak elastiktir. SP540, UV ışığına, hava koşullarına ve eskimeye karşı iyi bir direnç gösterir. Ürün izosiyanat ve silikon içermez.

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sınıflandırması
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1.5
Kararlılık	EN 27390 20 mm profil	Sarkma yapmaz
Kabuklanma Süresi	+23°C, 50% Bağıl Nemde	~ 35-40 dakika
Kürlenme Süresi	+23°C, 50% Bağıl Nemde	max 3 mm/1. Gün
CE Sınıflandırması	EN 15651	Bölüm 1: F-EXT-INT-CC, Bölüm 4: PWEXT-INT-CC
Hacim Büzülmesi	DIN EN ISO 10563	3%
%100 Uzamanda Midül	DIN 53504 S2	~ 1.0 N/mm ²
Gerilme Direnci	DIN 53504 S2	~ 1.7 N/mm ²
Kopma Uzaması	DIN 53504 S2	~ 300%
Shore A Sertliği	DIN 53505	35
Hareket Kabiliyeti	ISO 11600	25%
Sınıflandırması	ISO 11600	25HM
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +40°C arasında	
Servis Sıcaklığı	-40°C ile +90°C arasında	
Depolama	Kuru ve gölge bir ortamda +5°C ile +25°C arasında saklayınız.	
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal kutusunda önerilen şekilde saklandığında 12 ay.	

Kullanım Kılavuzu

- Uygulamadan önce her zaman ufak bir alanda test ediniz.
- Uygulama alanının kuru, temiz, yağdan ve tozdan arındırıldığına emin olunuz.
- Gerekli ise AT200 ile uygulama alanını temizleyiniz. Temizlik malzemesini tüm alana uygulamadan önce ufak bir alanda test ediniz.
- Uygulama öncesi her zaman uyumluluk testi yapınız.
- Plastikler ve toz boyalar için AT115 ile temizleyin ve uyumluluğu doğrulamak için ön testler yapın.
- Uygulama öncesi Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçin: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/



SP540

FLOOR JOINT SEAL

Zemin Derz Sızdırmazlığı



SP540, yaya geçitleri, depolar, park alanlarındaki zemin derzleri için elastik bir hibrit sızdırmazlık ürünüdür. SP540, hem iç hem de dış mekan uygulamalarında kullanılabilir.

Kürlenme sırasında ve sonrasında SP540, kimyasal olarak nötrdür ve düşük kokuludur. Toplam kürlemeden sonra ürün, yüksek mekanik mukavemeti korurken kalıcı olarak elastiktir.

Film oluşturma süresi yaklaşık 35 ila 40 dakikadır. Kürlenme sırasında ve sonrasında SP540, kimyasal olarak nötrdür, aşındırıcı değildir ve düşük kokuludur. Toplam kürlemeden sonra ürün, yüksek mekanik mukavemeti korurken kalıcı olarak elastiktir. SP540, UV ışığına, hava koşullarına ve eskimeye karşı iyi bir direnç gösterir. Ürün izosiyanat ve silikon içermez.

Temel Faydalar

- İzosiyanat ve silikon içermez
- Hızlı kürlenme
- Hızlı yapışmasız zaman
- Kalıcı esneklik
- Yüksek mekanik mukavemet ve iyi aşınma

SP540

FLOOR JOINT SEAL

Zemin Derz Sızdırmazlığı

illbruck
making it perfect.

Sertifikalar



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye