

Beskrivning

Plastiskt specialkitt för glasnig. Uppbyggt på halvtorkande oljor och petrokemiska bindemedel. Smidig, lättarbetad konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan 50-talet. Finns i tre standardkulörer. I mindre förpackningar säljes OS108 under namnet OS106 Fönsterkitt.

Kulör

Benvit S 0502-Y

Beige S 1005-Y 20 R

Brun S 7020-Y 50 R

Förpackning

5 liter hink beige, benvit, brun

12 liter hink beige, benvit

Beredning

- Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena och fettfria.
- Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först uppvärms eller upptorkas.
- Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas.
- Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till sig fukt.
- Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år. Doppgrundning är ej tillräckligt.

Applicering

- Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på platsen efter monteringen.
- Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan från kittet.
- Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

Rengöring

Fläckar avlägsnas och verktyg rengörs med lacknafta.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



OS108

Mastic G Fönsterkitt



Användningsområde

Glasning, konventionellt tryckoch falskitt för glasrutor i trä- och metallbågar.

Utmärkande egenskaper

- Smidig och lättarbetad pasta
- Används av ledande fönsterfabriker och glasmästerier
- Övermålningsbart

OS108

Mastic G Fönsterkitt



Teknisk information

Densitet	Ca 2,1
Torrhalt	100%
Torktid	7 – 14 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare
Temperaturbeständighet	< 70°C
Användningstemperatur	+5°C till +25°C
Rörelseupptagning	ASTM C-920. 3%
Lagring	Vid +5°C till +25°C
Lagringstid	24 månader i oöppnad förpackning
Övermålningsbarhet	Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar. Övermålning bör göras när kittet torkat. Måla kittfalsen och 2 mm ut på glaset

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.se