

Beskrivning

PF160 Väggspackel Roll-on är ett vattenbaserat medium graderat lättviktsspackel baserat på sampolymer.

Kulörer

Ljusgrå

Förpackning

10 liter hink

Beredning

- Tillse att temperaturen i rummet är över +5°C.
- Ytorna skall vara rena och fria från fett, damm och väl bundna.

Applicering

- Appliceras med roller följt av efterslätning med bredspackel.
- Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas.
- Den slipade ytan skall dammas av innan den målas eller tapetseras.
- Om spackelytan skall tapetseras bör den förlimmas, följ tapettillverkarens råd.

Rengöring

Vatten

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



PF160

Väggspackel Roll-on



Användningsområde

För rollerspackling (bredspackling) inomhus på väggar och tak. Spacklets rollerkonsistens gör det enklare att jämna ut stora ytor med väv, skrovlig betong, gamla tapeter och dylikt. Mycket god vidhäftning mot gips, puts och betong.

Utmärkande egenskaper

- Rollerbart
- Lättslipat
- Övermålningsbart

PF160

Väggspackel Roll-on



Teknisk information

| | |
|--------------------------|---|
| Densitet | Ca 1,2 |
| Torrhalt | 60 - 62% |
| Torktid | Ca 1 timma/mm beroende på tjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Vid tjockare skikt kan torktiden bli längre |
| Användningstemperatur | +5°C till +35°C |
| Kornstorlek | Max 0,2 mm |
| Fyllförmåga | Max 4 mm |
| Lagringstid - temperatur | 12 månader i oöppnad original förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt. |

PF160 Väggspackel Roll-on uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824:2009 och 13963:2005

Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Sverige Filial
Sverige
T: +46 (0)31 570010
F: +46 (0)31 572007

info@tremco-illbruck.se
www.tremco-illbruck.se