

### Beskrivning

Vattenburet spackel i träliknande kulörer för reparation av skador och ojämnheter i trä.

### Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.

Ljusbrun (S 1020-Y 20R)

Mellanbrun (S 2020-Y 30R)

Mörkbrun (S 5020-Y 30R)

### Förpackning

40 ml tub (12/kartong)

### Beredning

- Ytan ska vara torr, damm- och fettfri.
- Starkt sugande ytor kan primas med Plastiskt trä blandat med vatten 1:2 för att få bättre vidhäftning.

### Applicering

- Spackla ut 1-2 mm per skikt och omgång.
- Påför spacklet med ett visst överskott, efter härdning slipas ytan med fint sandpapper och lackas, om så önskas. Vid all övermålning eller lackning bör dock färgens / lackens kompatibilitet testas först.
- Om spacklet skall användas utomhus (endast lodräta ytor) måste lagningen skyddas mot vatten i 5 timmar.
- När lagningen är genomhärdad skyddas den med lack eller färg.

### Rengöring

Ohärdat spackel avlägsnas med vatten, härdat spackel med aceton.

### Begränsningar

Absorberar vatten och kan svälla vilket medför att vidhäftningen försämras.

### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.


### Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



## WF140

### Plastiskt Trä



#### Användningsområde

Inomhus på trä- och parkettgolv, möbler, foder, fönsterbänkar, paneler och snickerier av trä. Utomhus på t ex fönsterbågar och dörrar (se applicering).

#### Utmärkande egenskaper

- Vattenburet
- God fyllförmåga
- Slipbart
- Lack- och övermålningsbart

**WF140**

## Plastiskt Trä

### Teknisk information

---

Densitet	1,85
Torktid	vid +23°C och 50% RH Yttorkar på 30 minuter och genomhårdar med ca 1 mm/dag beroende på skiktjocklek och temperatur
Temperaturbeständighet	-20°C till +90°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Rörelseupptagning	5%
Fyllförmåga	Om spacklet används i omgångar kan bredder på 7,5mm – 25mm och djup på 7,5mm – 12,5mm uppnås utan sprickbildning
Krympning	<3%
Lagring	Vid +10°C till +20°C
Lagringstid	3 år i oöppnad förpackning
Övermålningsbarhet	Med färger och lacker som klarar plasto-elastiska ytor

---

#### Produkt rådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial**

Sverige Filial  
Sverige  
T: +46 (0)31 570010  
F: +46 (0)31 572007

info.se@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.se