

## Beskrivning

Modifierat PVAc-lim avsett för enkla limningar. Limmet hargod vidhäftning mot alla träslag. God fuktbeständighet. Antifrostmedel gör att limmet kan transporteras och lagras ner till -40°C.

## Åtgång

Ca 0,2 lit/m<sup>2</sup>

## Förpackning

750 ml flaska (12/kartong)

5 liter dunk

## Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet	~13 000 cP vid 20°C
Innehåll	Modifierad PVAc-dispersion
Färg	grå/beige (härdad limfog är opak)
Torrhalt	~44%
Användningstemperatur	-10°C till +30°C
Temperaturbeständighet	-30°C till +60°C
Öppentid	5-10 minuter
Presstryck	2-6 kg/cm <sup>2</sup>
	5-6 kg/cm <sup>2</sup> vid maskinpress
Presstid	~20 minuter vid +20°C, beroende på luftfuktighet.
	Vid lägre temperatur krävs längre presstid.
Lagringstid	Produkten är ej frostkänslig och tål lagring och transport ner till -40°C. Omröres/ skakas efter upptining innan användning.
	24 månader vid 10-20°C i obruten förpackning.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

## Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

## Installation & montering

- Skaka limmet, extra noggrant om limmet varit fryst.
- Sprid limmet jämnt på ena eller båda ytorna med pensel eller spackelspade. Strykning på båda sidor ger högst hållfasthet. Dubbellimning rekommenderas för hårda träslag och förfog och kantlimningar.
- Inom 5-10 minuter, sätt ytorna i press med skruvtingar eller limpress.
- Behåll presstrycket, tills limfogen är stark nog för hantering. Presstiden är beroende av träets porositet och fuktkvot. Även presstemperaturen påverkar tiden.

## Rengöring

Vått lim avlägsnas med vatten.


## Observera

Limmet skall ej förtunnas.



## WD206

### Trälim Vinter



D2

Framst för trälimning inomhus som t.ex. foglimningar, tapplimningar, fanering, papper, monteringslimning, ramlisttill verkning m.m. Även god vidhäftning mot många andra material på cellulosaabas, tex papp, textilier, träfiberplattor och kartong.

### Fördel

- Antifrostbehandlat, limmar ner till -10°C
- Kan lagras ner till -40°C
- Hög hållfasthet
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2

**WD206**

**Trälim Vinter**



### Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhets databladet för produkten innan arbetet påbörjas.

---

#### Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

[info-se@cpg-europe.com](mailto:info-se@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)