

Materiaal

Dit versterkingsvlies kan gebruikt worden om de mechanische sterkte of scheuroverbruggend vermogen van illbruck OS925 BARRIER SEAL COATING te vergroten.

Leveringsvorm

| Artikelnr | Breedte in mm | Lengte | Rol/doos |
|-------------|---------------|--------|----------|
| AA426356425 | 150 mm | 100 m | 1 |

Technische informatie

| Eigenschappen | Normen | Specificaties |
|--------------------------|--------|---------------------------|
| Chemische basis | | Polyestervlies, non-woven |
| Gewicht | | 50g/m ² |
| Treksterkte | N/50mm | 40-70 |
| Rek bij breuk | | 15% |
| Verwerkingstemperatuur * | | +5°C tot +30°C |
| Houdbaarheid | | 36 maanden |

* Tevens respecteren gedurende het droogproces.

Verwerking

- Breng een natte laag illbruck OS925 BARRIER SEAL COATING aan.
- Knip of snijd een stuk AA426 Versterkingsvlies van de rol.
- Druk het vlies in de natte laag zonder luchtbellen of oneffenheden.
- Werk vervolgens verder af met OS925 BARRIER SEAL COATING tot de gewenste laagdikte (zie TDS OS925).

Let op

- Toepasbaar i.c.m. OS925 BARRIER SEAL COATING
- Niet geschikt voor dilatatievoegen

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



AA426

Versterkingsvlies

Het vlies kan tevens gebruikt worden om een grotere laagdikte te creëren.

Productvoordelen

- Vereenvoudigt het opbouwen van laagdikte.
- Zorgt voor een hogere mechanische sterkte.
- Werkt scheuroverbruggend.

AA426

Versterkingsvlies

 **illbruck**
making it perfect.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com