

Beskrivning

Butylband Fiber består av en högkvalitativ plastoelastisk butylgummimassa belagd på en sida av en non-woven väv. Bandet är mycket formstabil på längden och töjer sig inte. Tvärledes klarar bandet en rörelseupptagning på upp till 10%.

Förpackning

- 75 x 1,5 mm 15 m x 4 st
- 100 x 1,5 mm 15 m x 3 st
- 150 x 1,5 mm 15 m x 2 st

Teknisk information

Teknisk information	
Egenskap	Testmetod/Resultat
Tjocklek	EN 1849-21,5 mm
Byggnads klassificering	DIN 4102 B2
Ånggenomsläpplighet	DIN 4108- ca 1200m 3
Temperaturbeständighet	- 40°C till + 80°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°
Lagring	Vid +10°C till + 25°C. Torrt.
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning
Primer	Butylprimer ME902, ME904

Förberedelse

- Ytor ska vara torra och fria från damm, olja, fett och andra ämnen som kan försämra vidhäftningen
- Grova och porösa ytor eller där temperaturen är under +5°C kan i vissa fall behöva primas med ME902 Butylprimer eller ME904 Butyl & Bitumenprimer

Installation & montering

- Kapa bandet till erforderlig längd / form och med beräknat överlapp på minst 25 mm
- Pressa fast bandet omsorgsfullt och med jämt tryck över hela ytan eller allra bäst, rulla fast det med hjälp av en tryckrulle. OBS bandet får inte sträckas eller punkteras
- Kontrollera att inga luftfickor uppkommit
- Vid montering av ME404 som sekundärtätning under fönster skall bandet inte gå helt omlott/ förbi multifunktionsband som ex. Trio eller bottningslist/ fog

Observera

Tål ej UV-ljus, bandet skall utomhus alltid täckas med puts eller plåtbeslag. V.g. kontrollera kompatibiliteten i kontakt med andra tätningsmedel.

Butyl är inte kompatibelt med Hybrid -fogmassor/ -lim.



ME404

Butylband Fiber

Tätar och förbinder olika material t.ex. i fönsterfogar och smygar.

Fördel

- Fäster på de flesta material
- Rörelseupptagning 10% tvärledes
- Töjer sig inte på längden
- Kan målas eller putsas

ME404

Butylband Fiber



Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com