

Beskrivning

Äkta Linoljekitt är uppbyggt på rå linolja och krita. Smidig och lättarbetad konsistens. Förordas av Riksantikvarieämbetet. (Se Riksantikvarieämbetets informationsblad.)

Atgång

1 kg till ca 10 meter fylld kittfals.

Förpackning

500g burkar (12/kartong)

5kg hink

10 kg hink

Kulör/närliggande NCS

- Beige S1005-Y 20 R

Teknisk information

Teknisk information

Densitet	Ca 2,1
Torrhalt	100%
Torktid	7 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare
Temperaturbeständighet	<70°C
Användningstemperatur	+5°C till +25°C
Lagring	Vid +5°C till +25°C
Lagringstid	24 månader i oöppnadförpackning
Åtgång	1 kg till ca 10 meter fylld kittfals
Övermålningsbarhet	Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar. Övermålning skall göras när kittet torkat. Linoljefärg kan med försiktighet användas omgående efter kittning. Måla kittfalsen och 2 mm ut på glaset.

Förberedelse

- Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena och fettfria.
- Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först uppvärms eller upptorkas.
- Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas. Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till sig fukt.
- Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år. Doppgrundning är ej tillräckligt.



OS110

Äkta Linoljekitt



Glasning, konventionellt tryck- och falskitt för glasrutor i träbågar.

Fördel

- Uppbyggt på rå linolja och krita
- Förordas av riksantikvarieämbetet
- Smidig och lättarbetad pasta
- Övermålningsbart

Installation & montering

- Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på plats efter monteringen.
- Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan från kittet.
- Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

Rengöring

Fläckar av Linoljekitt avlägsnas och verktyg rengörs med lacknafta.

Observera

- Linoljekitt kan under vissa omständigheter få en skrynklig eller vågig yta. Detta är inget fel på linoljekittet utan en effekt av kittets härdprocess.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com