

Beskrivning

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Åtgång

Vid normal påföring 1 liter till ca 0,2m²

Förpackning

300 ml patron (12 st/kartong)

1 liter burk

Teknisk information

Densitet	Ca 1 ± 0,02 g/cm ³
Torrhalt	70 ± 2%
Flampunkt	40°C
Torktid	Skinnbildning inom 48 timmar. Torkar på ca 1 vecka, dock kvarstår ett visst klubb
Användningstemperatur	+15°C till +40°C
Övermålningsbarhet	Nej
Lagring	Torr vid +5°C till +40°C
Lagringstid	2 år i öppnad förpackning Se bäst före datum på förpackning (EXP)
Åtgång	Vid normal påföring 1 liter till ca 0,2m ²

Förberedelse

- Ytorna bör om möjligt vara torra.
- Löst sittande material, smuts, snö och is avlägsnas pålämpligt sätt.
- Kan vid behov spädas något med lacknafta.

Installation & montering

- Massan påföres med patron, spackel eller roller i skikt om min. 3 mm tjocklek.
- Skorstens- och vindskive/plåtsanslutningar; applicera ett 3mm tjockt skikt 100 - 200 mm ut på taket och 25 - 50 mm ut på plåten.
- Sprickor och hål, applicera ett min. 6mm tjockt skikt och 50 mm utanför skadan.
- Stora skador kan behöva extra armering av t.ex. glasfiberduk som "inbakas" i massan.
- Massan kan användas för nödreparationer på våta ytor, dock bör om möjligt allt stående vatten borttagas innan massan påföres. För att få bort ev. restvatten kan man trycka fast massan, (så att vattnet trängs undan) med en fogpinne, spackel e.dyl.



OS200

Tak- & Grundfog Fiberarmerad



Underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong. Nödreparationer, läcker även där underlaget är vått. Tätning och lagning under mark t.ex vid rörgenomföringar och sprickor i grundmurar, kompletterande tätning av "platonmattor" mot grund etc. Reparationer och underhåll av träbåtar, underreden på bilar, bussar mm.

Fördel

- Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
- Förstärkt med fibrer
- Primerfri
- Lätt-applicerad
- Vattentät

Rengöring

Lacknafta.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produktrådgivning

- Applicerad massa tål ej lösningsmedel.

Produktrådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com