

## Beskrivning

EVA- och stärkelsebaserat lim för uppsättning av väggmaterial med tjocklek under 0,6 mm i torra och våta utrymmen.

## Atgång

1 liter till ca 4 - 6 m<sup>2</sup>, beroende på material och underlag

## Förpackning

1 liter burk (6 st/kartong)

5 liter burk

## Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	1,0 g/cm <sup>3</sup>
Viskositet	~31 000 cP vid 20°C
Innehåll	Modifierad stärkelse förstärkt med EVA
Torrhalt	~30%
Öppentid	Beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Användningstemperatur	15-25°C max 65% RH
Lagring	12 månader vid 10-20°C i obruten förpackning
	Skyddas mot frost
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

## Förberedelse

- Underlaget skall jämt, torrt och väl bundet.
- Målade ytor slipas, tvättas med målartvätt och sköljs med vatten.
- Starkt sugande underlag förlimmas med förtunnat limutspätt med vatten (1 del lim, 3-4 delar vatten) som skall ha torkat helt innan tapetseringen påbörjas.
- Brons-, relief- och vinyltapeter avlägsnas helt.

## Installation & montering

- Appliceras med roller eller pensel.
- Limmet kan beroende på arbetsmetod, appliceras på väggeller baksida av tapeten. Följ tapettillverkarens anvisningar.
- Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på väggen.
- I de fall våderna inte kan sitta kant i kant, är det till fördelatt renskära våderna före uppsättning.

## Rengöring

- På tapet: omedelbart med blöt svamp.
- Ljummet vatten innan limmet torkat.

## Observera

Limmet är framtaget för uppsättning av väggmaterial (under 0,6 mm tjocklek) i våta utrymmen. Det kan även användas som överlappningslim vid uppsättning av bårder, vinyltapeter samt renoveringsväv.



**OT220**

**Väv- & Våtrumslim Multi**



För uppsättning av väggmaterial med tjocklek under 0,6 mm i torra och våta utrymmen. Limmet är ett sk. multifunktionslim och kan med fördel användas till renoveringstapeter/väv, vinyltapeter, grovmönstrad glasfiberväv, bårder, våtrumstapeter och som överlappningslim.

### Fördel

- Multilim för: Våtrumstapeter, vinyltapeter, renoveringstapeter/väv, grov glasfiberväv och bårdlim

### Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

### Certifikat



---

#### Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



**Tremco CPG Sweden AB**  
T: +46 (0)31 570010

[info-se@cpg-europe.com](mailto:info-se@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)