

## Materiaal

Semi-gesloten soft EPDM-band op haspel met eenzijdige kleefzijde.

## Leveringsvorm

Artikelnr.	Afmeting	Verpakking
TN018503607	25* x 20 mm	1 haspel à 100 mtr/ds
TN018503608	30* x 25 mm	1 haspel à 80 mtr/ds
TN018503609	30* x 30 mm	1 haspel à 80 mtr/ds

\*Kleefzijde

## Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		Soft EPDM
Lijm laag		Acrylaatdispensie
Luchtdoorlatendheid (c-waarde) 25% compressie	NEN 2686	<0,005 dm <sup>3</sup> /(s.m <sup>1</sup> .Pan)
Luchtdoorlatendheid (c-waarde) 50% compressie	NEN 2686	<0,001 dm <sup>3</sup> /(s.m <sup>1</sup> .Pan)
Volumieke massa		90 kg/m <sup>3</sup>
Drukweerstand 25% / 50% compressie		Ca. 1,5 kPa / ca. 3,5 kPa
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +120°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Rek bij breuk		Ca. 170%
Bestand tegen		Warmte, weersinvloeden en veroudering
UV-bestendigheid		Zeer goed
Brandbaarheid		Voldoet aan FMVSS 302
Houdbaarheid		12 maanden, koel en droog in verpakking

## Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

## Verwerking

- Het band niet uitrekken tijdens verwerking.
- Het band aanbrengen zonder onnodige onderbrekingen.
- Het band na verwerking nauwkeurig nalopen met een aandrukroller.
- Eventuele stuiknaden strak sluiten en afdichten met de [SP525 PROFLEX SEAL 25 \(gevel dilatatiekit\)](#) of de [OT015 EPDM Folielijm](#)
- Aanbevolen compressie: 25-50% (max. 90%)
- Aanbevolen compressie 'passief bouwen': min. 50% (max. 90%)

## Let op

- Alleen toepassen bij vlakke, evenwijdige voegen.
- Voor een optimale afdichting geldt dat de banden voldoende klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan.
- Niet in contact laten komen met olieproducten.

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



## TN018

### Soft EPDM Afdichtband

TN018 is een zacht band welke uitermate is geschikt voor de montage van (stel)kozijnen, spouwlaten en prefab elementen. Het product zorgt voor luchtdichting bij voldoende compressie na montage van het bouwdeel.

#### Productvoordelen

- UV-, weer- en verouderingsbestendig
- Luchtdicht na voldoende compressie
- Zacht materiaal, gemakkelijk indrukbaar
- Zeer geschikt voor prefab verwerking; vroegtijdig aan te brengen

---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

[info-nl@cpg-europe.com](mailto:info-nl@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)