

## Materiaal

TN585 Aircel Super Soft is een soepel elastisch PVC band met semi-gesloten cellen, voorzien van een acryllijm laag met drager tegen het uitrekken tijdens de montage.

## Leveringsvorm

Artikelnr.	Afmeting	Verpakking
TN585329400	15x4 mm	5 haspels à 100 mtr/ds
TN585329396	9x6 mm	5 haspels à 100 mtr/ds
TN585329399	10x10 mm	5 haspels à 75mtr/ds
TN585329403	15x10 mm	5 haspels à 50 mtr/ds
TN585329409	20x10 mm	5 haspels à 40 mtr/ds
TN585329405	15x15 mm	5 haspels à 35 mtr/ds
TN585391326	30x20 mm	15 rol à 7,5 mtr/ds

## Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Basis		PVC
Lijm laag		acrylaat dispersie, transfer type
Volumieke massa		100 – 125 kg/m <sup>3</sup>
Shore 00		20-40
Treksterkte	DIN53571	min. 150 kPa
Rek bij breuk	DIN53571	min. 150%
Drukvervormingstest	DIN53572	25 - 35%
Waterdampdoorlaatbaarheid	DIN53429	45 g/m <sup>2</sup> / 24 hr.
Waterabsorptie		10 - 30%
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN52612	52 mW/m.K
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +60°C
Verwerkingstemperatuur omgeving		0°C tot +30°C
Verwerkingstemperatuur materiaal		+10°C tot +20°C
Bestand tegen		minerale oliën, logen, water, stoom, alcohol, (geconcentreerde) zuren en benzine
UV-bestendigheid		matig
Drukvastheid 0 sec.	DIN53577	20 - 35 kPa
Drukvastheid 60 sec.	DIN53577	10 - 20 kPa
Brandbaarheid		voldoet aan FMVSS 302
Waterdichtheid		100% bij 30% comprimering (U-test)

## Vorbereiding

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.

## Verwerking

Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht. De comprimeringsgraad hangt nauw samen met de prestatie-eis (lucht-, geluid- en stofdicht).

## Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad



## TN585

### Aircel Super Soft

TN585 Aircel Super Soft is geschikt voor afdichtingen van statische voegen in de bouw:

- betonelementen-kozijnen
- binnendeurkozijnen met kader
- betonelementen of hout-skeletbouw

### Productvoordelen

- Fijncellig band
- Geluidwerend en geluidabsorberend
- CFK- en HCFK vrij geproduceerd

TN585

Aircel Super Soft



---

**Technische service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

[info-nl@cpg-europe.com](mailto:info-nl@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)