

Materiaal

Copolymeer polyethyleenfilm met vezelvlies.

Uitvoering

- ME501 i-MEMBRANE PRO XTREME – eenzijdig zelfklevende folie, zonder dubbelzijdige strip zoals de [ME508 i-MEMBRANE PRO](#)



Technische informatie


Eigenschappen	DIN	Specificaties
Brandgedrag	DIN 4102	B2 (ABP P-NDS04-776)
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN ISO 12572	Sd-waarde varieert naargelang de luchtvochtigheid tussen 0,21 m (dampopen) en 3,5 m (dampremmend)
Slagregendichtheid	EN 1027	1200 Pa.
Kleefkracht van het butyl of de zelfklevende zijde	AFERA 4001 P11	min. 12 N/25 m
Verdraagzaamheid met bouwmaterialen	DIN52452	voldoet aan eisen
Tapedikte		0,9 mm
Bepleisterbaar		op de ruwe vezelzijde van het folie
UV-bestendigheid		12 maanden
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur*		-5°C tot +40°C
Houdbaarheid		2 jaar

*Afhankelijk van de temperatuur of op sterk zuigende ondergronden dient de ME901 primer, ME902 spuitprimer of ME904 primer gebruikt te worden. Bij verwerking onder 0°C dient rekening te worden gehouden met een langere uitdamp tijd van de primer en dient een zorgvuldige hechting te worden gewaarborgd.

Verwerking

Bevestiging tegen het raamprofiel en aan de muur met VV variant.

- Reinig het hechtoppervlak op het raamprofiel en de muur grondig, gebruik indien nodig nadien een primer.
- Verwijder de smalste schutfolie en positioneer de folie tegen het raamprofiel. (afb. 1)
- Verwijder de andere schutfolie en druk de overige folie tegen de muur.
- Druk de folie stevig aan met een aandrukroller.



Afb.1: Folie op de voorkant van het raamkozijn plakken. (E)

ME501

I-MEMBRANE PRO XTREME

Duo Vliestape HI VV



De ME501 i-MEMBRANE PRO XTREME (Duo Folie HI) dient als afdichting van aansluitvoegen rondom kozijnen en in gevels. Vanwege de variabele Sd-waarde is deze folie binnen en buiten toepasbaar.


Productvoordelen

- Zeer sterke folie
- Uitstekende droging voor alle aansluitingen in de bouw (voorkomt schimmelvorming)
- Slagregen- en luchtdicht
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- 12 maanden uv- en weerbestendig

ME501

I-MEMBRANE PRO XTREME Duo Vliestape HI VV

illbruck
making it perfect.



Afb. 8: Folie met aandrukroller aanrollen.

Certificering



Let op

De folie bestaat uit 2 lagen: de buitenzijde, voorzien van print en de gladde binnenzijde. De binnenzijde moet binnen 24 uur beschermd worden tegen weersinvloeden zoals uv- en waterbelasting.

Extra informatie

illbruck ME501 Duo Folie HI VV

Zelfklevende folie, lijmlaag in meerdere delen.

Artikelnr	Afmeting in mm	Meter/doos
ME501501287	100	75
ME501501288	140	50
ME501501290	200	25

(Afwijking in lengte is in overeenstemming met DIN 7715 en DIN 7715 P3, afwijking in breedte $\pm 2,5$ mm)

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com