

Material

Schafwolle

Lieferform

Bestell-Nr.	Durchmesser	Fugenmass	Länge	Gewicht	Verpackungsinhalt
357448	30 mm	10 mm	ca. 142 Laufmeter	5 kg	ungebunden
358244	45 mm	20 mm	ca. 100 Laufmeter	5 kg	gebunden
358245	30 mm	10 mm	ca. 142 Laufmeter	5 kg	gebunden
359077	60 mm	30 mm	ca. 71 Laufmeter	5 kg	gebunden

Technische Daten

Eigenschaften	Klassifizierung
Basis	Schafwolle
Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W/mK / EMPA Messung
Wärmespeicherkapazität	1720 J/kg*K
Dampfdiffusionswiderstand	1 μ
Feuchtigkeitsaufnahme	bis 35% des Eigengewichtes
Lanolinanteil	0,5 - 0,8%
Brandkennziffer	5.3 (ohne Brandschutzmittel)
Schädlingsschutz	vorhanden

Bitte beachten

mit Holzspachtel in Fuge drücken. Fugen müssen immer winddicht abgedichtet werden



PR121

**DÄMMZOPF AUS
SCHAFWOLLE**

Service

Fragen an unsere Anwendungstechnik nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail entgegen.

Zusatzinformation

Änderungen und Korrekturen vorbehalten. Alle Angaben sind als allgemeine Hinweise zu verstehen.

Die Auswahl des übrigen Baumaterials sowie weitere situative Bedingungen beeinflussen die Verarbeitung bzw. Anwendung unserer Produkte. Genügend eigene Eignungstests sind unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise durchzuführen.



Tremco CPG Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 144
6340 Baar,
Tel +41 41 760 12 12
Fax +41 41 760 13 20
info.ch@cpg-europe.com