

Beskrivning

Polyuretanlim utan lösningsmedel som ger vattenbeständiga fogar. Limmet härdar med luftens eller materialets fuktighet. Har god inträngning i porösa material eller material med cellstruktur. Limfogen fyller ut eventuella ojämnheter.

Åtgång

0,1-0,3 lit/m²

Förpackning

250 ml flaska (6/kartong)

750 ml flaska (6/kartong)



Teknisk information

Egenskap	Värde
Densitet	~1,15 g/cm ³
Vatten och fukttålighet	D4 enligt EN 204/205
Innehåll	Polyuretan
Färg	Brungul
Torrhalt	100%
Användningstemperatur	Lägst 10°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C
Öppentid	~60 minuter vid 20°C och 65% RH
	Full styrka uppnås efter ~1 vecka
Presstryck	~2-8 kg/cm ²
Presstid	~3 timmar vid 20°C och 65% RH
Lagringstid	12 månader vid 10-20°C i obruten förpackning.
Bäst före datum	Se förpackning (EXP)

Förberedelse

Se till att ytorna som skall limmas är rena och torra.

Installation & montering

- Skaka limmet.
- Kontaktytan kan fuktas med vatten (blomsterspruta) före skumning om ytorna är torra och en snabbare härdning önskas (gäller inte vid arbete i minusgrader).
- Påför limmet på en sida. Jämna sidor kräver mindre lim.
- Efter limpåföring pressas ytorna samman genast.
- Det krävs en kraftig fixering för att undvika att materialenskjuts ifrån varandra, då limmet skummar under härdningsprocessen.
- Presstiden är beroende på träets temperatur och fuktkvot.

Rengöring

Vätt lim kan lösas med AA290, härdat lim är ej lösligt.

Observera

Ej för material som inte kan läggas i press eller fixeras med tving.

PU204

Trälim P.U.



D4



Framst för trälimning men kan även användas som konstruktionslim. Fäster mot trä, aluminium, stål, betong och vissa hårda plaster etc.

Fördel

- Vattenfast
- Extremt hög hållfasthet
- Utfyllande
- Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D4

PU204

Trälim P.U.



Hälsa och Säkerhet

Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Produkt rådgivning

Tremco CPG Sweden produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

Tremco CPG Sweden AB följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 570010

info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com