

Popis

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený oboustranně akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

Forma dodání

- Oboustranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Rozměry

Tloušťka	0,8 mm
Délka v roli	50 m

Technická specifikace

Vlastnosti	Hodnota
Hustota	200 kg/m ³
Tvrdość SHORE 00	30
180° odlup na nerezové oceli	>11 N/cm
Dynamická pevnost ve smyku na oceli	70 N/cm ²
Prodloužení při přetržení	270%
Teplotní odolnost	-40 °C až +70 °C
Aplikační teplota	+10 °C až +50 °C
Skladovací teplota	+5 °C až +20 °C
Skladovací doba	6 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uříznete dle potřeby.
- Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku řádně přitisknete k podkladu illbruck přitlačným válečkem.
- Odstraňte ochranný proužek pásky, těsně před přiložením druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

Tipy

Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených proužkách, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku celkového odtržení lepicí pásky.

Důležité upozornění

Optimální aplikační teplota by měla být vyšší než 10°



TN120

Oboustranně lepicí PE páska



illbruck TN120 Oboustranně lepicí PE páska je určena pro interiérové aplikace vyžadující velmi nízkou tloušťku lepeného spoje. Bývá zejména používána pro: lepení lišt a emblémů, fixace lehkých obkladových desek. Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení.

Hlavní výhody

- **Okamžitá fixace spoje**
- velmi nízká tloušťka spoje (0,8 mm)
- okamžitá fixace spoje
- rychlá, snadná a estetická aplikace

illbruck TN120 Oboustranně lepicí PE páska není určena pro lepení skel strukturálních fasád a také pro detaily vystavené působení UV záření a náhlým změnám teploty a vlhkosti.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333