

## Popis

Jádro z extrudované PVC pěny s uzavřenými buňkami potažené vysoce lepivým butylovým kaučukem.

## Forma dodání

- Lepicí provazec navinutý do role. Jednotlivé vrstvy provazce v roli jsou odděleny silikonizovaným papírem.
- Rozměry: průměr (mm): 4,8 / 6,4 / 8 / 9,5

## Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost PVC	ASTM D-1667	0.15 – 0.20 g/cm <sup>3</sup>
Objemová hmotnost butylu	ASTM D-1667	1.25 g/cm <sup>3</sup>
Tvrдость pěny dle Shore 00	ASTM D-2240	30
Pevnost v tahu	NTP-7	980 kPa
Prodloužení při přetržení	NTP-7	180%
Síla potřebná ke stlačení o 30%	ASTM D-1667	40 kPa
Flexibilita při -10°C	AAMA 810.1	vyhovět - bez prasklin
Vodotěsnost	NTP-38	vyhovět - žádné protečení
Teplotní odolnost		-25 °C až +70°C
Aplikační teplota		+5 °C až +40°C
Skladování		24 měsíců při +10 °C až +25 °C

## Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

- Odviňte provazec z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Přitiskněte řádně provazec k podkladu přítlačným válečkem.
- Poté odstraňte ochranný silikonový papír.


## Důležité upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či zanechání stop lepidla na podkladu. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou.



## TN413

### provazec + butyl



Butylový těsnicí provazec sloužící pro vytvoření vodotěsné a parotěsné izolace na široké škále podkladních ploch. Produkt je vhodný pro těsnění skříní a nástaveb nákladních automobilů, těsnění střešních konstrukcí, světlíků, chladících boxů a obvodových plášťů.

#### Hlavní výhody

- **Vynikající izolant**
- výtečné izolační vlastnosti
- neobsahuje silikon
- vysoká lepivost a přilnavost na běžné podklady
- rychlá a estetická aplikace

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333