

## Popis

Objemově stálá, samolepící butylkaučuková těsnicí páska s integrovanou textilií. Páska neobsahuje rozpouštědla.

## Forma dodání

- Oboustranně lepicí a těsnicí páska navinutá do role.

## Technická specifikace

Vlastnosti	Klasifikace
Reakce na oheň (EN13 501-1)	třída E
Pevnost v odlupu (pro tl. 1mm)	cca 20 N / 25 mm
Pevnost v tahu (pro tl. 1mm)	cca 70 N / 25 mm
Protážení při přetržení (pro tl. 1mm)	cca 15%
Teplotní odolnost (dlouhodobá)	-30 °C až +80 °C
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C
Skladovací doba	12 měsíců

## Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic.
- Savé povrchy je doporučeno impregnovat illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primerem.

## Zpracování

- Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí.
- Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky.
- Společný tlak obou podkladních ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a málo nerovností.

## Důležité upozornění

### Zlepšení přilnavosti

Po použití illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primeru při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 40 minut. Vydatnost impregnace je cca. 60 – 80 m při šířce pruhu 4 cm. Záleží však na savosti a pórovitosti podkladu. K dispozici je také ME902 Sprejový B&B Primer.



## TN421

### Butylová páska se sítí

Oboustranně lepicí a těsnicí páska vhodná pro vytvoření parotěsné přípojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí. Lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen. Další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

### Hlavní výhody

- výtečné izolační schopnosti
- neobsahuje silikon
- vynikající přilnavost na neporézní podklady

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel (+420) 296 565 333