

**SP925**

**Tekutá  
hydroizolační  
membrána**

**Ochrana  
proti vodě a zatékání**



## SP925

### Tekutá hydroizolační membrána

#### Použití

SP925 je tekutá roztíratelná hydroizolační membrána, která se aplikuje buď jako klasický tmel nebo stříkáním pneumatickou pistolí. Po vytvrzení je SP925 velmi pevná, trvale UV odolná a stále elastická. Je vhodná pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

#### Hlavní přednosti

- Hydroizolační bariéra
- 100% UV stabilní
- Trvale elastická
- Po vytvrzení velmi pevná
- Nestékavá hmota
- Aplikace na jakýkoliv materiál
- Snadno roztíratelná
- 100% ekologická a nezapáchavá



1. Aplikace membrány z kartuše.



2. Rozetření štětcem. Lze aplikovat i několik vrstev.



3. Po vytvrzení je membrána elastická a velmi pevná.



4. Membrána vytváří funkční a přitom čistý estetický detail.

## Na co SP925 použít?

- Jakékoliv stavební spáry, které je potřeba izolovat proti vodě
- Komplikované detaily na střechách
- Detaily kolem klempířských prvků
- Izolace prahů a přechodů
- Sanace nejrůznějších spojů, kterými zatéká
- Izolační napojení podlahy a zdi
- Izolační napojení stropu a stěny
- Hydroizolace průchodů

Technická data	Norma	Klasifikace
Materiál		hybridní polymer
Typ vytvrzování		při kontaktu s vlhkostí
Tvrdost dle Shore A	DIN 53505	30
Vytvoření povrchové slupky		cca 20 min (+23 °C / 50% R. V.)
Doba zaschnutí na dotek		cca 20 - 30 min. (+23 °C / 50% R. V.)
Rychlost vytvrzování		2.2 mm /1 den (+23 °C / 50% R. V.)
Smrštění po vytvrzení		3.00%
Pevnost v tahu	EN 53504 S2	2.1 N/mm <sup>2</sup>
Konzistence	EN 27390	Tixotropní (nestékavé)
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C
Teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Barva membrány		černá antracit nebo světle šedá

 illbruck

**SP925**


**VZOREK**

Materiál po vytvrzení  
tl. 2 mm

Autorizovaný distributor:



tremco illbruck s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • CZ  
T. +420 296 565 333  
F. +420 296 565 300  
[www.tremco-illbruck.cz](http://www.tremco-illbruck.cz)

 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)

