

Materiál

Oboustranně lepicí PVC páska opatřená syntetickým kaučukovým lepidlem a krycím ochranným proužkem.

Provedení

Oboustranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Barva: černá

Rozměry

Tloušťka (mm)	3
Délka v roli (m)	25
Šířka (mm)	12

Technické informace

Objemová hmotnost	50 kg/m³
Pevnost v tahu v podélném směru	705 kPa
Pevnost v tahu v příčném směru	485 kPa
Prodloužení při přetržení v podélném směru	170%
Prodloužení při přetržení v příčném směru	175%
Pevnost v tlaku při 10% stlačení	26 kPa
Pevnost v tlaku při 25% stlačení	49 kPa
Pevnost v tlaku při 50% stlačení	120 kPa
Teplotní odolnost	-30 °C až +90 °C
Skladovací teplota	+10 až +25 °C
Aplikační teplota	+5 °C až +30 °C
Skladovatelnost	12 měsíců

Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Velmi savé a porézní podklady doporučujeme impregnovat. V vyčistění neporézních podkladních ploch použijte illbruck čistič AC201 (R40).

Zpracování

1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem. Odstraňte ochranný proužek pásky, těsně před přiložením druhé lepené podkladní plochy a znovu ji řádně přitlačte.

Doporučení a tipy

Optimální aplikační teplota by měla být vyšší než >10°C.

Pásku je lepší aplikovat v několika krátkých oddělených proužkách, než jeden dlouhý souvislý pruh. Tímto se zamezí riziku celkového odtržení lepicí pásky v případě extrémního namáhání apod.

Upozornění

illbruck TN050 není určená pro lepení skel strukturálních fasád.



TN050

Paneltack páska



Použití

illbruck TN050 Paneltack je oboustranně lepicí páska s vysoce výkonným kaučukovým lepidlem. Páska je určena pro dočasnou fixaci tenkostěnných fasádních desek na podklady ze dřeva nebo hliníku.

Hlavní přednosti

- excelentní počáteční lepidlost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

TN050

Paneltack páska

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz