

Popis

Univerzální lepidlo na bázi syntetického kaučuku a pryskyřice. Vhodné pro upevňování hran a profilů z hliníku a PVC na betonové a dřevěné schody, upevňování lišt a latí k různým podkladům, upevňování většiny typů obkladů stěn a lepení podlahových krytin.

MT440 má vynikající přilnavost k cihlám, betonu, tvárnici, dřevu, dřevotřískce, dřevovláknitým deskám, sádkkartonu, izolačním materiálům (kromě polystyrenu), laminátu, kovu a keramice.

Forma dodání

- Barva béžová
- Kartuše 310 ml



Technická specifikace

Vlastnosti	Klasifikace
Složení	směs syntetické pryže a pryskyřice
Princip	Fyzikální vytvrzování (odpařování rozpouštědla)
Hustota	1,2 g/cm ³
Dosažení finální pevnosti spoje	za 24 až 48 hodin
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
Provozní teplota	-40 °C až +100 °C
Skladování	Uchovávejte v suchu a temnu při teplotě +5 °C až +25 °C.
Doba použitelnosti	12 měsíců, pokud je výrobek skladován v souladu s doporučením v původních neotevřených obalech

Příprava

- Všechny povrchy musí být čisté a suché a zbavené mastnoty, znečištění, prachu a volných částic.
- Z míst, kde se má aplikovat lepidlo, je nutno odstranit lak. Čerstvý beton a omítka se musí nechat důkladně vyschnout.
- Při nízkých teplotách se lepidlo MT440 obtížně aplikuje. V zimním období se doporučuje nechávat kartuše přes noc v teplém prostředí, aby byla zajištěna snadná aplikace a rychlé lepení.

Zpracování

- Odřízněte špičku kartuše, aby mohlo lepidlo vycházet ven. Našroubujte trysku a odřízněte její vrchní část na požadovaný rozměr. Nanášejte lepidlo pomocí aplikační pistole.

Lepení plochých materiálů

MT440

Univerzální montážní lepidlo



MT440 je všestranné montážní lepidlo určené jako náhrada mechanických fixačních materiálů – šroubů, hřebíků a spon. Díky tomu lze lepidlem trvale připevňovat předměty, aniž by bylo nutné vrtat díry a aplikovat hmoždinky.

Hlavní výhody

- Náhrada mechanických fixačních materiálů
- Vyplňování nerovností, prasklin a spár
- Vhodné pro porézní i neporézní podklady
- Odolné vůči povětrnostním vlivům
- Lepí téměř jakýkoli běžný stavební materiál
- Lepidlo lze brousit

- Naneste lepidlo MT440 jako přerušovanou housenku o průměru 6 mm. Aby se rozpouštědlo mohlo odpařovat, nechte po 200 mm pravidelné mezery u okraje desky, resp. u horizontálních pásů s roztečí přibližně 450 mm.
- Okamžitě přitiskněte panel pevně na stěnu a smýkněte s ním, abyste zajistili odpovídající oboustranné přilnutí lepidla a nechte je vytvrdit. Pevného spoje bude za běžných okolností a podmínek dosaženo za přibližně půl hodiny.
- Pokud je panel zkroucený, naneste lepidlo výše popsaným postupem, přiložte panel ke zdi, přitiskněte jej pevně na místo a hned jej sejměte. Tím umožníte rychlejší odpaření rozpouštědla.
- Po cca 3 - 5 minutách lze panel přilepit na místo a bude dosaženo kontaktního spoje.

Lepení latí, lišt, podlahových lišt

- Na lepené díly naneste housenky lepidla (nebo je nanášejte bodově, pokud je povrch nepravidelný). Umístěte díl na místo a přitlačte i smýkněte k protilehlému povrchu, abyste dosáhli dobrého oboustranného přilnutí lepidla.
- Sejměte díl a v případě potřeby znovu naneste lepidlo na místa, kde chybí. Počkejte přibližně 3 - 5 minut, a pak proveďte konečnou montáž pevným přitlačením dílu na místo.

Lepení schodových hran

- Naneste lepidlo MT440 pouze na díl schodové hrany jako housenku o šířce 6 mm. V závislosti na rozměrech hrany může být zapotřebí nanést 2 nebo 3 housenky.
- Okamžitě přitiskněte hranu na její místo, abyste zajistili odpovídající oboustranné přilnutí lepidla, a hranu sejměte.
- Nechte lepidlo 3 - 5 minut zaschnout, a poté díl přitlačte na místo. Než spoj vystavíte zatížení / provozu, nechte jej 24 hodin vytvrdnout.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333

Čištění

- Nástroje a nevytvrzené lepidlo čistěte vysoce účinným čisticím AT404.

Důležité upozornění

Rozpouštědla obsažená v lepidle mohou poškodit náchylné povrchy. Lepidlo není vhodné pro přímou aplikaci na polystyren, PVC, asfalt nebo bitumen. Nepoužívejte lepidlo k upevňování zrcadel.

Bezpečnostní upozornění

Před použitím je nutno si přečíst a pochopit bezpečnostní list výrobku.