

FM365

**Univerzální
stavební pěna**



**Z MALÉHO OBSAHU
OBROVSKÝ VÝKON**

První pěnový downsizing!

 **750 ml**
540 ml = 

FM365

UNIVERZÁLNÍ STAVEBNÍ PĚNA

PRVNÍ PĚNOVÝ DOWNSIZING!

VYPLŇUJE • LEPÍ • IZOLUJE

DUTINY • SPÁRY • PROSTUPY



540ml
= 750ml

- Vypĺňvanie, lepenie a tesnenie
- Objem 540 ml, reálny výkon 750 ml
- Celoročné použitie

- Vypĺňvanie, lepenie, tesnenie
- Objem 540 ml, reálny výkon 750 ml
- Celoročné použitie



Z malého obsahu obrovský výkon.

Trend zmenšování je všudypřítomný. Tzv. downsizing zažíváme především u automobilů, kde se pod kapotou krčí nízkoobjemový čtyřválec, který výkonově odpovídá dvoulitrovému motoru. Zmenšují se také procesory v počítačích, stejně jako samotná zařízení. Výkonnostně ale dostáváme maximum. Vychutnáváme si nebývalý výkon v malém provedení.

PUR pěna illbruck FM365 jde stejným směrem. Jedná se o univerzální produkt určený pro široké spektrum stavebních činností. Dóza je naplněna polyuretanovou hmotou na množství 540 ml, reálná kapacita je však neuvěřitelných 750 ml! Výhodou je nejen lehčí dóza, ale zejména velmi přívětivá cena, která plyne z efektivnější logistiky a nižších výrobních nákladů. Funkčně uspokojí FM365 všechny běžné nároky na vyplňování, lepení a izolování na každé stavbě.

Z MALÉHO OBSAHU OBROVSKÝ VÝKON

První pěnový downsizing!

FM365

Univerzální stavební pěna

Použití

FM365 je celoroční PUR pěna s vysokou výdajností odpovídající objemu 750 ml. Je vhodná k vyplňování dutin, spár a prostupů a k univerzálnímu lepení širokého spektra stavebních materiálů.

540ml
=
750ml



Hlavní přednosti

- Vyplňuje, lepí, izoluje
- Objem 540 ml, reálný výkon 750 ml
- Celoroční použití (do 0 °C)
- Dvojitý ventil pro pistoli i trubičku
- Skladovatelnost 15 měsíců


Technická specifikace

	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost	LAB 015	20 – 30 kg/m ³
Tepelná vodivost	EN 12 667	0,036 W/m.K
Vzduchotěsnost		třída 4 (1,3 m ³ /hm; protokol D 03.245)
Nelepivost (housenka 30 mm)	FEICATM 1014	< 10 min.
Řezatelnost (housenka 30 mm)	FEICATM 1005	< 45 min.
Plně zatížitelná		cca 24 hod.
Vydatnost ve spáře 3x7 m		cca 24 metrů
Vydatnost (volné napěnění)		cca 65 litrů
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	F
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota		0 °C až +35 °C
Optimální teplota dózy		+20 °C
Limitní teplota dózy		+10 °C až +30 °C
Skladovací teplota		v chladu (nikoli na mrazu), suchu, ve svislé poloze
Doba skladování		15 měsíců

Autorizovaný distributor:



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
 tremcoillbruck.cz