

**CY013**


**Sekundové  
lepidlo Expres**

**GIGANTICKÁ  
síla v jedné kapce**




**CY013**

**Gigantická síla  
v jedné kapce.**



**Plast**



**Dřevo**



**Porcelán**



**Pryž**

## CY013

### Sekundové lepidlo Expres

**Profesionální jednokompozitní sekundové lepidlo s ultra rychlým vytvrzováním na plastech a elastomerech. CY013 je určené pro detailní a přesné lepení, kdy je vyžadována okamžitá počáteční pevnost.**

S lepidlem CY013 je možné spolehlivě lepit také celou řadu dalších materiálů jako je kov, dřevo, porcelán nebo guma. Při práci se sekundovým lepidlem vždy platí, že čím menší je množství aplikovaného lepidla, tím větší je finální pevnost spoje.



- Ultra rychlé tvrdnutí na elastomerech
- Rychlé a všestranné použití
- Zvýšená odolnost a trvanlivost spojů
- Zcela bez rozpouštědel
- Ideální pro náročnější uživatele



### Technická specifikace

Vlastnost	Klasifikace
Báze	1-složkový kyanoakrylát na bázi ethylu
Vytvrzení	vzdušná vlhkost jako katalyzátor
Viskozita při +25 °C	12-18 mPa.s
Hustota	1,06 g/m <sup>3</sup>
Optimální aplikační teplota	+20 °C - 24 °C
Minimální aplikační teplota	+15 °C
Teplotní odolnost	-55 °C až +95 °C
Vzhled po vytvrzení	pevné a průsvitné
Pevnost v tahu (vytvrzené lepidlo na NBR; prasknutí materiálu)	66 N/cm <sup>2</sup>
Pevnost ve smyku (vytvrzené lepidlo na oceli)	11-22 N/mm <sup>2</sup>
Doba vytvrzení (sek.):	
Kovy	18-28
Pryže	1-3
Plasty	2-4
Dřevo	>60
Doba skladování	12 měsíců
Forma dodání	Lahvička s aplikátorem
Množství lepidla v balení	20 g

Autorizovaný distributor:




 **tremco  
illbruck**  
tremco illbruck s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

[www.tremco-illbruck.cz](http://www.tremco-illbruck.cz)

 [tremcoillbruck.cz](https://www.facebook.com/tremcoillbruck.cz)