

Popis

Disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu.

Forma dodání

- Kartuše 310 ml - Karton = 12 ks
- Salám 600 ml - Karton = 20 ks
- Barva: zelená

Technická specifikace

Vlastnost	Norma	Hodnota
Materiál		disperze na bázi akrylových kopolymerů a ethanolu
Systém		Fyzikální schnutí
Vytvrzování		2-3 dny v závislosti na druhu fólie a stavební vlhkosti
Barva		zelená
Aplikační teplota		-10 °C to + 50°C
Teplotní odolnost		-20 °C to +80 °C
Skladování		1 rok v neotevřeném originálním balení při teplotě +10°C až +25°C)


Zpracování

- Podklad musí být únosný, suchý, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic, které by negativně ovlivňovali přilnavost.
- Minerální podklady mohou být mírně vlhké.
- Lepení na namrzlé povrchy, není možné. Trvalého spoje je dosaženo na všech illbruck membránách na bázi PE, PA, PP, PES a z hliníkové fólie.
- Fixace membrány lepidlem OT301 je možná k podkladům, jako jsou omítka, beton, cihly, tvarovky, dřevo s povrchovou úpravou nebo bez, plasty, kovy, OSB deska, dřevotřískka, MDF deska a překližka.
- Za kontrolu kvality podkladu nese zodpovědnost zpracovatel membrán a lepidla. Vlastní testy přilnavosti jsou doporučeny.



OT301

Lepidlo na fólie Premium



OT301 je univerzální lepidlo s naprosto výjimečnou přilnavostí na velmi širokou škálu stavebních materiálů. Lepidlo se používá pro prolepení spojů membrán navzájem nebo vůči přilehlým konstrukcím a pro utěsnění různých vstupů TZB a kabelů skrze vzduchotěsné membrány nebo desky.

Hlavní výhody

- Aplikační teplota -10 °C až +50 °C
- Neobsahuje agresivní rozpouštědla
- Přilnavost na širokou řadu podkladů

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333