

Popis

Jednostranně lepicí syntetická textilie opatřená kvalitním akrylátovým lepidlem, které je kryté hnědým silikonizovaným papírem.

Forma dodání

- Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
- Barva: tmavě šedá

Rozměry

Tloušťka (mm)	0,6
Délka v roli (m)	25
Šířka (mm)	60

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Přílnavost	DIN EN 1939	35 N / 25mm
Ekvivalentní difúzní tloušťka		sd <2m
UV odolnost	DIN 53 354	8 týdnů
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +25 °C
Aplikační teplota		od - 10 °C
Skladovací doba		12 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.
- K vyčištění použijte přípravek AA404.
- V případě prашného a drolivého povrchu doporučujeme před aplikací fólie impregnaci podkladu pomocí ME901 nebo ME902.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Fólie lze aplikovat na podklad i při teplotách pod 0° C za podmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy. Díky nízké tloušťce fólie může snadno dojít k poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.



ME314

Fólie na spoje a prostupy



illbruck ME314 lepicí fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadováno napojení vzduchotěsných konstrukcí nebo izolací. Fólie bývá využívána např. pro utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely), přeplátování spojů vzduchotěsných membrán.

Hlavní výhody

- velmi vysoká lepicí síla
- excelentní teplotní odolnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace

Důležité upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333