

Popis

Nízkoexpanzní jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná.

Forma dodání

- Plechová dóza 880 ml se závitem pro aplikační pistoli.
- Balení: karton = 12 ks

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost	DIN 52 612	15–25 kg/m ³
Tepelná vodivost		0.036 W/m.K
Postexpanze (nevlhčený podklad)		Max. 50%
Nelepivost (houseska 30 mm)		10 min
Řezatelnost (30 mm houseska)		45 min
Plně zatížitelná		cca 24 hod
Vydatnost		až 19 m ve spáře 3x7 cm s AA255
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota		-10 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy		+5 °C až +30 °C
Optimální teplota dózy		+20 °C
Skladovací teplota		v chladu (nikoli na mrazu) suchu a ve svislé poloze
Doba skladování		24 měsíců

Příprava

- Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu, nečistot a námrazy.

Zpracování

- Našroubujte na dózu aplikační pistoli, poté s dózou minimálně 20 krát silně zatřeste.
- Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahoře.
- Před aplikací podklad navlhčete, pokud je okolní teplota na +5 °C.
- Tok pěny regulujte pomocí spouště na aplikátoru.
- Pěnu dávajte uměřeně, spáry a dutiny zcela nevyplňujte, pěna při vytvrzování zvětšuje svůj objem.
- Pokud chcete dosáhnout minimálního napětí pěny nevlhčete.
- Větší spáry než 8x2 cm vyplňujte po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčete. Docílíte tak lepšího průběhu vytvrzování pěny a vnitřní struktury.


Čištění

- K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.



FM350

PUR pěna Perfekt



FM350 Perfekt pěna je celoroční nízkoexpanzní polyuretanová pěna s vysokou výdajností a minimálním smrštěním po vytvrzení. Pěna je ideální pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvorů a prostupů. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál a je též vhodný pro lepení. Pěna FM350 je zpracovatelná již od -10 °C.

Hlavní výhody

- aplikace od -10 °C do +35 °C
- minimální postexpanze
- excelentní přilnavost na většinu povrchů
- řezatelná po cca 45 minutách

Důležité upozornění

- Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech.
- Při aplikaci nekouřit!
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy.
- Nevytvrzenou pěnu lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem illbruck PUR čističem nebo acetonem.
- Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky.
- Při transportu dóz vozem mohou být ukládány dózy pouze do kufru nebo úložného prostoru.
- V žádném případě nepřevážovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle.
- Skladovat ve svislé poloze dnem dopod. Další informace na etiketě a v bezpečnostním listu.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333