

Popis

Jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná.

Forma dodání

- Plechová dóza se závitem pro aplikační pistoli nebo trubičku
- Dóza 880 ml
- Balení: karton = 12 ks



Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4 102 část 1	B3
Objemová hmotnost	DIN 52 612	cca 20 kg/m ³
Tepelná vodivost		0.036 W/m.K
Postexpanze (nevlhčený podklad)		cca 50%
Nelepivost (houseska 30 mm)		po 10 min.
Řezatelnost (30 mm houseska)		po 40 min.
Plně zatížitelná		cca 24 hod.
Volné napětění - spára 3x7 cm		až 19,5 metrů
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota		-10 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy		+5 °C až +35 °C
Optimální teplota dózy		+20 °C
Skladovací teplota		v chladu (nikoli na mrazu), suchu, ve svislé poloze
Doba skladování		24 měsíců

Příprava

- Povrchy musí být zatížitelné, čisté, bez prachu, nečistot a námrazy.

Zpracování

- Našroubujte na dózu aplikační pistoli, poté s dózou minimálně 20 krát silně zatřeste.
- Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahoru.
- Před aplikací podklad navlhčete.
- Pěnu dávkujte uměřeně, spáry a dutiny vyplňujte jen na cca 80%, pěna při vytvrzování zvětšuje svůj objem.
- Pokud chcete dosáhnout minimálního napětění, pěnu nevlhčete.
- Spáry větší než 8x2 cm vyplňte po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčete. Docílíte tak lepšího průběhu vytvrzování pěny a kratší doby řezatelnosti.

Čištění

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR.

FM371

PUR pěna XXL - zimní



FM371 XXL je vysoce stabilní PUR materiál s velmi vysokou výdatností a minimálním smrštěním po vytvrzení. Pěna je ideální pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvorů a prostupů. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál a je též vhodný pro lepení. FM371 je zpracovatelná již od -10 °C.

Hlavní výhody

- Aplikace od -10 °C
- vysoká výdatnost až 19,5 m při spáře 3 x 10 cm
- aplikace od -10 °C
- výborná rozměrová stabilita
- excelentní přilnavost na většinu stavebních podkladů
- rychle zasychá a nelepí na povrchu

Důležité upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzenou pěnu lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem illbruck PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz vozem mohou být ukládány dózy pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepřevážet dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze dnem dopod. Další informace na etiketě a v bezpečnostním listu.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333