

Popis

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony.

Forma dodání

- Hliníková dóza 400 ml s ventilem a vyprazdňovací trubicí
- Balení: karton = 12 ks

Technická specifikace

	Norma	Vlastnost
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,036 W/m.K
Reakce na oheň	ČSN EN 13 501-1	třída F
Požární odolnost	ČSN EN 1366-4	-
Vydatnost - volné vypěnění	ČSN EN 17333-1	cca 12 l
Objemová hmotnost	ČSN EN 17333-1	30-35 kg/m ³
Nelepivost (vytvoření povrchové slupky)	ČSN EN 17333-3	4 minuty
Řezatelnost	ČSN EN 17333-3	10 minut
Plně zatížitelná		2 hodiny
Pevnost v tahu - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	180 kPa
Prodloužení při přetržení - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	15%
Pevnost ve stříhu - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	75 kPa
Maximální povolená deformace	ČSN EN 17333-4	-
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota		+5 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy		+10 °C až +25 °C
Optimální teplota dózy		+20 °C
Skladovací podmínky		9 měsíců; v chladu a suchu (nikoli na mrazu), ve svislé poloze

Příprava

- Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot.
- Vložte červený kolík do dna dózy a poté zatlačte kolík silně dovnitř zapřením proti pevnému podkladu.
- Nyní protřeste intenzivně 30 krát dózu přičemž držte dózu ventilem dospod.
- Nyní odstraňte ochranný uzávěr na ventilu a našroubujte pevně aplikační trubicí na ventil. Ihned začněte s aplikací
- PUR pěny, dózu je nutné vyprázdnit během 5 minut.



FM710

PUR pěna 2K



FM710 je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních rámců, dřevěných dveřních kazet a rovněž také pro vyplnění drážek, prasklin a utěsnění spár. Kromě toho může být 2K – Montážní pěna použita jako tepelně a zvukově izolační materiál.

Hlavní výhody

- **2K - montážní lepicí pěna**
- výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, kámen, dřevo, kov, plasty (polystyren, PUR tvrdá pěna, polyester, tvrdé PVC)
- dobrá počáteční přilnavost
- rychlé vytvrzování
- pěna je odolná vůči hnilobě, teplotě, vodě a mnoha chemikáliím
- pěna lze přetírat, omítat

Zpracování

- Vždy používejte pěnu tak, aby ventil byl umístěn vespod tzn. dnem vzhůru.
- Rychlost vytlačování pěny lze řídit pomocí stupně natočení ventilu. Jestliže barva pěny není konstantní je potřeba dózu protřást znovu.
- Dózu lze vyprázdnit pouze během 3 minut po proražení patrony ve dnu dózy červeným kolíkem a smísením obou složek.
- Neaktivujte složky pěny pomocí proražení patrony na dně dózy pokud je teplota dózy vyšší než +25°C!

Čištění

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.

Důležité upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřevážovat dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333