

Popis

Jednostranně lepicí hliníková fólie opatřená akrylátovým lepidlem a polyetylénovým krycím ochranným proužkem.

Provedení

Tloušťka hliníku (mm)	0.05
Délka v roli (mm)	50
Šířka (mm)	25, 38, 50, 60

Forma dodání

Jednostranně lepicí hliníková fólie navinutá do role.

Barva: přírodní hliník

Technická specifikace

Vlastnosti	Klasifikace
Celková tloušťka fólie včetně lepidla	0.09 mm
Adheze na oceli	4.0 N/cm
Mez pevnosti	35 N/cm
Prodloužení	11%
Teplotní odolnost	-10 °C až +110 °C
Aplikační teplota	-20 °C až +40 °C
Skladovací teplota	+10 °C až +25 °C

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

Doporučení

- Fólie lze aplikovat na podklad při teplotách pod 0°C za podmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy.

Důležité upozornění

Díky velmi nízké tloušťce fólií může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí odolnějším materiálem vuci mechanickému poškození.



ME313

Hliníková fólie

Fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadována vodotěsná, vzduchotěsná a parotěsná izolace. Fólie je ideální pro utěsnění spojů vedení vzduchotechniky, klimatizace, izolace sendvičových konstrukcí, přeplátování spojů membrán, utěsnění komůrkových plastů (polykarbonát).

Hlavní výhody

- excelentní teplotní odolnost
- vysoká těsnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
CZ-13000 Praha 3
Česká republika
+420 296 565 381
+420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz