

Description

TN120 est une bande avec adhésif acrylique à haut pouvoir d'adhérence offrant un bon équilibre de performances de pelage et de cisaillement avec une excellente résistance environnementale.

Il s'agit d'une mousse polyoléfine de grande qualité dotée d'excellentes tolérances dimensionnelles, d'un niveau élevé de stabilité de teinte et d'une très bonne prise sur la surface adhésive. La plage de densités et d'épaisseurs a été choisie pour proposer un produit conforme pour des matériaux inégaux, irréguliers ou profilés. L'adhésif acrylique est doté de bonnes propriétés de résistance chimique et climatique. TN120 offre une résistance thermique et une performance de cisaillement modérées mais ne convient pas aux applications à forte charge.



Emballage

Code Art.	Couleur	Dimensions	Unités/Carton
345832*	Blanc	1 x 19 mm	52 rouleaux de 10 m
310183*	Noir	2 x 9 mm	25 rouleaux de 40 m
310185*	Noir	2 x 30 mm	8 rouleaux de 40 m
343300	Noir	1.5 x 30 mm	6 rouleaux de 50 m

* Sur commande uniquement

Code Art.	Désignation	Unités/Carton
310280	Primaire Nordbond 2292	12 bidons de 1L

Données techniques

Caractéristiques (produit de 0,8mm d'épaisseur)	Normes	Valeurs
Charge à la rupture (kPa)	AFERA 4004	1200
Allongement à la rupture (%)	AFERA 4005	270
Absorption d'eau (% volume)		1
Pelage à 180° (N/cm)	AFERA 4001	11
Cisaillement dynamique (N/cm ²)		70
Arrachement (N/cm ²)		70
Adhérence au cisaillement statique (1Kg heure)	AFERA 4012	100
Résistance à la température		-40°C à +70°C
Conservation		dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, entre +5°C et +25°C
Stockage		12 mois

Préparation

- Pour obtenir une adhérence optimum, les supports doivent être lisses, parfaitement secs, propres, exempts de poussière, de cire, de savon, d'huile et de tout autre corps gras, avant d'appliquer le double-face.
- Nettoyez les supports avec un mélange 50/50 d'eau et d'isopropanol.
- Sur support type ABS, polyuréthane rigide, polyester, polycarbonate, métaux et peintures, utiliser le primaire Nordbond 2292 (autres supports, consulter le Service Technique illbruck).

TN120

Double-face T222



TN120 s'utilise pour le collage et montage. Ce produit a été conçu pour des applications intérieures et extérieures dont l'adhésion requiert un certain degré de sécurité.

Avantages

- Adhésif acrylique à haut pouvoir d'adhérence et cisaillement modéré
- Mousse PE conformable offrant une résistance à l'allongement et une cohésion interne élevée.
- Support film haute résistance développé pour des applications exigeantes
- Tack initial important

Guide d'application :

- Le primaire Norbond 2292 peut être utilisés sur tout support
- Le support doit être dépourvu de poussière, de cire ou d'huile. Il est recommandé d'utiliser un mélange d'alcool isopropylique et d'eau (50/50) pour effectuer un premier nettoyage de la surface avant l'application du primaire.
- Bien secouer le bidon avant son utilisation, il est recommandé d'agiter fréquemment.
- Le primaire Norbond 2292 doit être appliqué en couche uniforme sur une surface propre et sèche.
- Laisser le primaire Norbond 2292 sécher complètement.
- La zone sur laquelle une couche a été appliquée doit être dépourvue de poussière ou de contaminants.
- Appliquer le matériau adhésif sensible à la pression dès que le primaire Norbond 2292 est sec.
- DLU 12 mois

Précautions d'Emploi

- Se référer à la fiche de sécurité pour les informations médicales, de disposition et d'entretien.
- Au cours de l'application, il convient d'éviter le contact avec le produit : le port de gants, lunettes, tenue protectrice
- Produit inflammable : tenir éloigné de toute source de chaleur, d'étincelles et de flammes
- Pour d'autres informations, voir la fiche de données de sécurité.
- Avant toute application, procéder à un test préalable de collage pour valider l'application et le produit.

Mise en oeuvre

- Dérouler lentement, l'adhésif doit être appliqué avec précaution sur la surface à coller. Il est conseillé de ne pas étirer l'adhésif lors de son positionnement.
- Une fois l'adhésif positionné, une pression doit être exercée à l'aide d'un rouleau à maroufler, en commençant du centre vers les côtés (premier marouflage). Le film de protection ne doit être retiré qu'après marouflage complet de la première face adhésive.
- Retirer le liner, mettre en contact la deuxième surface et procéder au second marouflage.
- Afin d'assurer un maximum de contact, il est important d'exercer une pression uniforme sur les supports afin de comprimer l'adhésif (1 bar minimum de pression est recommandé, à l'aide de matériels type rouleau à maroufler ...)

A noter

- **Ne pas utiliser ce produit en pose de petit-bois, en pose de miroir et pose de verre laqué.**

IMPORTANT

- L'adhésif est sensible à la température, la mise en œuvre doit être faite à une température minimum de 16°C
- L'adhésif est sensible à la pression, pour assurer un maximum de contact il est important d'exercer une pression uniforme sur les supports afin de comprimer l'adhésif : 1 bar minimum de pression est recommandé, à l'aide de matériels types rouleau à maroufler, ...
- Des températures basses lors de l'application peuvent augmenter le risque de formation de condensation sur la surface (point de rosée), ce qui aurait pour effet de nuire à l'adhérence finale.
- La DLU du produit est de 12 mois, conservé dans son emballage original et stocké dans un endroit propre et sec. (voir les conditions de stockage dans les Données Techniques de la Fiche Technique)
- Dans tous les cas, réaliser des essais préalables. Les données techniques des fiches techniques sont issues d'essais réalisés dans des conditions de laboratoire. Les essais préalables seront effectués dans des conditions industrielles et réelles d'application et d'environnement, dans le but de confirmer les résultats des essais de laboratoire. En l'absence d'essai préalable dans les conditions définies ci-dessus, la responsabilité de illbruck ne saurait être engagée.
- Dans tous les cas, assurer le maintien durant les 24 premières heures à 20°C. Le temps pour atteindre les performances de l'adhésif avant mise sous contrainte est d'environ 90% à 24h, 100% à 72h

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité avant toute application.

Certificats



Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/2020. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.illbruck.fr