

Leírás

Egykomponensű, elasztikus, szagtalan, hibrid ragasztó, amely a levegő páratartalmának hatására polimerizálódik.

Szállítás

Az SP025-öt 310 ml-es kartusokban és 600 ml-es hurkákban szállítjuk.

Rendelés

Cikkszám	Szín	Tartalom ml-ben	Karton tartalma
377904	betonszürke	310 ml	12 kartus
377903	betonszürke	600 ml	20 kartus
380662	fekete	600 ml	20 kartus

A kartonban a hurkák esetében 3 kinyomócsőr található. További kinyomócsőrök rendelhetők.



Műszaki információ

Tulajdonságok	Szabvány	Osztályozás
Kötés	-	1K-hibrid-tömítőanyag, nedvességre térhálósodó elasztikus paszta
Fizikai forma	-	
Építőanyag osztály	EN 13 501-1	E
Sűrűség	DIN 52 451-A	kb. 1,6 g/cm ³
Bőrösödés*	-	kb. 25 perc
Térhálósodás sebessége	-	kb. 3mm/1 nap
Megengedett deformálódás	ISO 9046	kb. 25%
Szakítószilárdság	DIN 53 504	kb. 1,2 N/mm ²
Szakadási nyúlás	DIN 53 504	kb. 380%
Shore-A-keménység	DIN 53 505	kb. 30
E-Modul	-	kb. 0,4 N/mm ²
Hőállóság	DIN 53 504	-30°C és +90°C között
Optimális felhasználási hőmérséklet	-	+5°C és +45°C között
Legalacsonyabb felhasználási hőmérséklet	-	-5°C-ig (felület, anyag, és külső hőmérséklet függő)
Optimális tárolási körülmények	-	12 hónapig hűvös, száraz, fagymentes helyen az eredeti csomagolásban +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, napsugázástól védve.

*+23°C és 50% rel. páratartalom mellett

Előkészítés

- A fogadófelületnek száraznak vagy enyhén nedvesnek, olaj-, zsír-, por-, fagymentesnek kell lennie.
- A számos lehetséges fogadófelület okán javasoljuk végezzen előzetes ragasztási próbákat, adott esetben használjon AT140 vagy AT150 alapozót.
- Az enyhén nedves felület kedvez a ragasztó reakcióképességének.

SP025

SP025 Ablak-és fóliaragasztó öko



Egykomponensű, elasztikus, szagtalan, hibrid ragasztó az illbruck ablakfóliák ragasztásához az építőiparban szokványos felületekre, mint például a beton, falazat, fa, alumínium, acél, valamint számos hideg bitumen, és az EPDM fóliák átfedései. Alkalmos továbbá különböző ragasztásokhoz például PVC takarólecek szereléséhez, egyenletlenségek kiegyenlítéséhez a fogadófelületen, valamint az épület csatlakozó fűgáinál végzett tömítési munkálatokhoz. (*Speciálisan a DIN 18540/ISO 11600 szerinti homlokzati fűgákhoz az illbruck SP525 Magasépítési tömítőanyagot ajánljuk.)

Termékelőnyök

- EC1 plus minősítés, igen emissziószegény
- Jó tapadás enyhén nedves hordozófelületeken
- Öregedés- és esőálló
- Oldószer- izocianát- és szilikonmentes
- Széles tapadási spektrum

Használat

- A megfelelő tapadás eléréshez a fóliát teljes felületen ragassza a falhoz.
- A megkezdett kartust vagy hurkát 24 órán belül használja el.

Tisztítás

A friss még meg nem szilárdul tömítőanyag AT115 vagy AT200 tisztítóval eltávolítható. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el (pl. penge).

Alapozó táblázat

Fogadófelület	Javasolt alapozó
ABS	+, AT150
Akril (PMMA)	+, AT150
Alumínium	+
Beton	AT140
Eloxált felület	+, AT150
Üveg	+
PVC kemény	AT150, AT160
Cinklemez	+
Vas	+
Poliamid	+
Üvegszálás poliészter	+
Polipropilén	-
Porszórásos festés	+, végezzen előzetes próbákat
Tetőcserép	AT140
Szaniter akril	+, AT150
Nemesacél	+, AT150
Csempe	+
Csempe hátoldala	AT140

Megjegyzés

Az SP025 festhető. A forgalomban lévő festékek sokfélesége miatt javasoljuk végezzen előzetes próbákat. A festés során vegye figyelembe, hogy a festék tartósan alkalmas kell legyen akár 25 %-os mozgások felvételére.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettje pedig az építető. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a [www.illbruck.com/de_DE/ i3](http://www.illbruck.com/de_DE/i3) oldalon elérhető, vagy a 02203 57550-600 telefonszámon igényelhető.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu