

Leírás

Polimer oldat

Szállítás

Az ME902-t 500 ml-es szóróflakonokban szállítjuk.

Rendelés

| Cikkszám | Kivitel | Tartalom ml-ben | Karton tartalma |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 309707 | szóróflakon | 500 | 12 flakon |



Műszaki információ

| Tulajdonságok | Osztályozás |
|--|----------------------------------|
| Összetétel | szintetikus kaucsuk |
| Rendszer | oldószeres |
| Szellőzési idő +20°C-nál | kb. 10 perc |
| Szellőzési idő +5°C-nál | kb. 20 perc |
| Szellőzési idő 0°C-nál | kb. 30 perc |
| Szellőzési idő -5°C-nál | kb. 40 perc |
| Szellőzési idő -10°C-nál | kb. 50 perc |
| Felhasználási hőmérséklet | -5°C és +40°C között |
| Hőállóság | -30°C és +70°C között |
| Kivitel | 500 ml-es szóróflakon |
| Kiadósság 4 cm széles fogadófelület esetén | kb. 50 m |
| Kiadósság kontaktragasztóként | kb. 100-150g/m ² |
| Tárolási hőmérséklet | +5°C és +25°C között |
| Tárolhatóság | bontatlan csomagolásban 18 hónap |

Előkészítés

- A fogadófelület legyen száraz, por-, zsírmentes. A beton- és vakolatmaradványokat távolítsa el.
- Festékmaradványok, impregnáló anyagok nem lehetnek a fogadófelületen.

Használat

Alkalmazás alapozóként:

- Vigye fel egyenletesen a fogadófelületre. -5°C-tól felhasználható, de ne raktározza +5°C alatti hőmérsékleten. A szellőzési időre legyen tekintettel.
- Amennyiben a fogadófelület az anyag jelentős részét beszívja, vigye fel újra az alapozót.
- Az erősen nedvszívó, porózus, érdes felületeket lehetőség szerint inkább az ecsettel felvihető ME901-es Butil- & bitumenalapozóval kezelje. A fogadófelület környezetét takarja le.

Alkalmazás ragasztópray-ként:

- Mindkét ragasztandó felületet fújja le ME902-vel
- A felületeket a rendelkezésre álló időn belül (kb. 15 perc) illessze egymáshoz (nyomja rá erősen).

Megjegyzés:

ME902

Butil- & bitumenalapozó spray

Alapozó spray, mely optimális illbruck butil- és bitumenszalagok, valamint öntapadó ablakfóliák fogadófelületének előkezelésére, illetve nem porózus felületeken kontakt ragasztóként is alkalmazható.

Termék előnyök

- A spray kivitel, könnyen használható
- Rövid szellőzési idő
- Szilárd fogadófelületet eredményez
- Ragasztóprayként is alkalmazható sima, nem porózus felületeken

- Kb. 30 cm távolságról permetezze a ragasztót a fogadófelületre.
- A még meg nem kötött PUR habokat a ragasztó használata előtt takarja le. A kezelt felületet óvja a portól, nedvességtől stb.
- A legjobb eredményeket akkor érheti el, ha az anyagot előzetesen szobahőmérsékleten tárolta.
- A használatot követően a szórófejet tisztítsa meg pisztolytisztítóval és egy ronggyal.
- A szórási sugár szélessége 3 állásban szabályozható a fekete szelep elforgatásával. Lásd szóróflakon teteje: L(ow), M(edium) und H(igh)

Tisztítás

A foltokat mielőbb távolítsa el. A fogadófelület környezetét óvja, ragasztószalaggal ragassza le.

Megjegyzés

Az ME902 a festékeket, lakkokat, műanyagokat oldja. Az összeférhetőséget a környező anyagokkal mindig előzetesen ellenőrizze.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu