

Leírás

Nyitott cellás poliuretán habszalag, polipropilén fóliában, egy oldalon öntapadó réteggel ellátva.

Szállítás

A TP601-et PP fóliába varrva, 50 vagy 100 m-es tekercsekben szállítjuk.

Rendelés

Tekercsméret		min. fugamélység	Felhasználási tartomány		Karton tartalma	
in mm	in mm	tól... mm-ben	ig... mm-ben	darab	össz. m	
15/7	20	3,00	7,00	1	100,00	
15/12	20	7,00	12,00	1	50,00	

Mérettűrések a DIN 7715 P3 szerint

További méretek egyedi ajánlat szerint.

Műszaki információ

Tulajdonságok	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	DIN EN 13501-1	normál éghető - E osztály (B2 a DIN4102 szerint)
Kompatibilitás általánosan használt építőanyagokkal	DIN 18 542	adott
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság		< 0,5 m
Fóliavastagság		30 ± 5 µ
Csapóeső elleni tömítés	DIN EN 1027	teljesíti a követelményeket 600 Pa-ig
Építőanyag osztályba sorolás	DIN 18542	BG1
Felhasználási hőmérséklet		nem hőmérséklet függő mivel aktiválósínrel aktiválható
Hőállóság		-30°C és +90°C között
Tárolási hőmérséklet		+5°C és +20°C között
Tárolhatóság		18 hónap

Előkészítés

- A fogadófelület legyen száraz, zsír és olaj pormentes és egyéb a ragasztást akadályozó szennyeződésektől mentes.
- Az ablak beszerelése előtt egy kis darab (néhány cm) fóliát aktiválósínrel együtt tépjen be, ez később megkönnyíti a már beépített szalag aktiválását.



TP601

illmod a



A fóliába bevarrt fugatömítő szalag az ablak csatlakozó fugáinak külső, záporosó-biztos tömítésére szolgál. A dagadószalag, az aktiválósín segítségével a kívánt időben aktiválható.

Termék előnyök

- A szerelést követően tetszőleges időpontban aktiválható a dagadószalag
- 600 Pa-ig csapóeső álló
- A hosszú tekercsnek köszönhetően gazdaságosabb
- Már a műhelyben is felragasztható
- Páraáteresztő, lehetővé teszi a fuga kiszáradását

Használat

- Ragassza a szalagot arra alkalmas fogadófelületre. A fugaszélek legyenek párhuzamosak (max.3° eltérés), tiszták és simák. Műszaki okokból a szalagot a külső oldali fugaperemtől 2 mm-rel befele pozícionálja.
- Ragassza fel a TP601-et a keretre egy görgő segítségével (1-es kép). A szerelést követően aktiválja a dagadószalagot (lásd 2-es kép).
- A fóliát aktiválószinórral együtt 45°-os szögben húzza le.
- A dagadószalag megdagad és lezárja a fugát.
- A sarkokon mindig vágja el, és ütköztesse a szalagot, ne helyezze két réteget egymás fölé.
- A sarkokon hagyjon rá a szalag hosszára, hogy a szalag ütközési pontokon szorosan érintkezzen.
- Ha a felragasztott szalagot sokáig nem aktiválja, a végeket ragassza le.




1-es kép: ragassza fel a szalagot az öntapadó réteggel az ablakkeretre



2-es kép: a kívánt időben az aktiválószinór segítségével aktiválja a tömítőszalagot.



3-as kép: az aktiválószinórt és fóliát a falhoz képest 45°-os szögben húzza le.



4-es kép: szigetelő rendszer TP601, FM210 és TP001 illmod i

Figyelem

A szalag festhető, vakolható.

Kompatibilitás

Az illbruck szilikon, akril, és hibrid tömítőanyagok kompatibilisek a szalaggal. Más termékekkel való kompatibilitásról kérésre tájékoztatást adunk. A szalag ne érintkezzen oldószerekkel, agresszív kemikáliákkal.

Minimális fugaszélesség ablak- ajtócsatlakozó fugák esetében

Hogy a dagadószalagok a fugában maradjanak, anyag és méret függvényében 6 és 10 mm közötti minimális csatlakozófuga szélességeket kell betartani (lásd RAL ajánlás 6.6 táblázat).

Megjegyzés

A tartós tömítés érdekében ragassza le a végeket. Erre kiválóan alkalmas az SP025 Ablakfólia ragasztó Öko.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettje pedig az építető. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a tremco illbruck a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a tremco illbruck-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a www.illbruck.com/de_DE/i3 oldalon elérhető, vagy a 02203 57550-600 telefonszámon igényelhető.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu