

## Leírás

Egykomponensű, a levegőnedvesség hatására keményedő poliuretán hab HFC (részlegesen fluorozott szénhidrogén) mentes hajtóanyaggal.

## Szállítás

Az FM330-at 880 ml-es bádogdobozba töltjük, és 2 az 1-ben pisztoly/adaptercső szeleppel látjuk el. A hab színe: fehér.

## Rendelés

Cikkszám	Kívitel	Úrtartalom ml-ben	Mennyiség/Karton
502322	újrahasznosítható bádogdoboz	880	12 doboz

## Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőségi besorolás	DIN 1402-1	B3
Doboz hőmérséklete		+5°C és +30°C között
Felhasználási hőmérséklet 5)		-3°C és +35°C között
Sűrűség 3)		15 - 25 kg/m <sup>3</sup>
Tapadásmentes 1)	FEICA TM1014	kb. 10 perc.
Vágható 1)	FEICA TM1005	kb. 45 perc
Teljes terhelhetőség		kb. 24 óra
Kiadósság	FEICA TM1003	40 l
Kiadósság (szabodon habosítva) 1), 2)		kb. 48 l
Hővezető képesség	EN12667	0,036 W/(m ·K)
Szakítószilárdság	ISO 527	65 kPa
Szakadási nyúlás	ISO 527	50%
Nyomófeszültség 10 % nyomásnál	FEICA TM1011	11 kPa
Nyírószilárdság	FEICA TM1012	54 kPa
Hőmérséklettűrés		-40°C bis +130°C
Vízfelvétel 4)	EN 1609	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Felhasználható		24 hónapig
Tárolás		Hűvös, fagymentes, száraz helyen állítva.

1) Az adatok a mindenkori páratartalom, és hőmérséklet szerint.

2) Az alapot nedvesíteni kell.

3) Sűrűség a nedvesítés után.

4) 0,2 Kg víz/m<sup>2</sup> hab-érintkező felület.

5) Környezet.



## FM330

### Ablak- & Homlokzathab+ B3



Ez az egykomponensű poliuretán hab kiválóan alkalmas ajtó-, és ablakkeretek, homlokzatok csatlakozó fugáinak RAL-nak megfelelő kitöltésére, szigetelésre. Nem alkalmas B1 felhasználásokra, mint például a hőszigetelőrendszerekhez. A magas elaszticitásának köszönhetően jobban felveszi a hőtárlásból eredő mozgásokat. Kiválóan tapad hagyományos felületekhez.

#### Termékelőnyök

- Elaszticitás >50 %
- Télhab -3°C-tól.
- Magas hangszigetelés 60 dB-ig.
- Rothadás, hő- és vízálló.

### Előkészítés

- A felületnek tisztának, száraznak, por, zsír és egyéb szennyeződéstől mentesnek, és teherbírónak kell lennie.
- Használat előtt nedvesítsük be a felületeket a jobb tapadás, és a gyorsabb kötés érdekében.
- Mindig végezzen tesztet a kompatibilitás érdekében.
- Védje a padlót, falat papír vagy műanyag fóliával.

### Használat

- Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen rázza meg.
- Távolítsa el e biztonsági fedelet, és csavarja a flakont a pisztolyra. A flakont mindig szeleppel lefelé kell tartani. A kilépő mennyiség a működtető kar nyomásával és az adagolócsavarral állítható be. Az AA210 adaptercsővel való használathoz nyomja az adaptercsövet a szelepre, és fordítsa el 90°-kal. A kilépő mennyiség a szelepkarral szabályozható.
- Takarékosan adagolja a habot. Csíkot húzva kell feldolgozni, különösen 30 mm-nél nagyobb fugákat és üregeket rétegesen töltsse ki, a felületek között nedvesítsen.
- Vigyázni kell, hogy a felület ne legyen jeges. Az optimális dobozhőmérséklet 20°C, alacsony hőmérsékletek mellett alacsonyabb habkihozattal kell számolni.
- Ha a habot deformálódásra, elmozdulásra hajlamos építőelemeknél használja pl. ablakpárkányok vagy ablakkeretek, ügyeljen ezek megfelelő rögzítésére.
- A habot ne tegye ki hosszabb ideig az időjárás viszontagságainak, mert nem UV álló.
- A felsleges habot megkeményedés után vágja le.

### Tisztítás

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Alaposan tisztítsa ki a pisztolyt az AA290 tisztítóval.

### Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg:

[www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu)

### Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettjei pedig az építetők. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a CPG Europe a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a CPG Europe-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com) oldalon elérhető.

### Tanúsítvány



#### Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

#### További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétúsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu)



Tremco CPG s.r.o.  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Cseh Köztársaság  
T. +420 296 565320  
F. +420 296 565300

[info.ee@cpg-europe.com](mailto:info.ee@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)