

## Leírás

Polietilén-kopolimer film szövet bevonattal

## Szállítás

Teljes felületű öntapadó réteg, tekereshossz 25 m

## Rendelés

Cikkszám	Szélesség mm	Karton tartalma	
		tekercs	össz. m
397054	70	4	100,00
397055	100	3	75,00
397056	140	2	50,00
399043	200	1	25,00

Hossztűrés a DIN 7715 P3 szerint.  
Szélességtűrés +/- 2,5mm

## Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány Osztályozás	
Építőanyag osztály	4102	B2 (P-NDS04-961)
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (sd)*	DIN 4108-3	kb. 10m
Légáteresztő képesség	EN 1026	<0,1
Ragasztóerő**	EN 1939	>25N/25mm
Mozgásfelvevő képesség		10 % kereszt és hossz irányba
Anyagvastagság		0,4 mm
Kompatibilitás általánosan használt építőanyagokkal	-	adott
Hőállóság	-	-40°C és +80°C között
Felhasználási hőmérséklet***	-	-5°C és +40°C között
Tárolás	-	Száraz, pormentes helyen, eredeti csomagolásban.
Eltarthatóság	-	2 év

\* film/szövet bevonat

\*\* Adatok a páratartalom és a hőmérséklet függvényében változnak.

\*\*\* A hőmérséklet függvényében alapozó használata lehet szükséges.

## Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.
- Erősen porózus felületek, illetve alacsony hőmérséklet esetén használja az ME904 Butil- & bitumenalapozó Öko-t.



## ME350

### Belső ablakfólia VV EW

Ez az egyik oldalon teljes felületű speciális öntapadó réteggel, váltott oldalon öntapadó csíkkal ellátott fólia speciálisan az ablakcsatlakozó fuga belső oldali tömítésére szolgál. Rendkívül simulékony, vakolható, és kitűnően tapad számos építési felületre, pl. falazat, kemény PVC, mészkö, fémek, fa, szigetelő anyagok mint az EPS, XPS, PUR-hab.

#### Termék előnyök

- Teljes felületén öntapadó
- Vakolható
- Könnyen simítható
- Egyszerűen, gyorsan, gazdaságosan beépíthető
- Osztott liner
- Az öntapadó réteg lehetővé teszi a fólia újra pozicionálását
- EC1 Plus tanúsítvány - egészséges lakóter

### Használat

- Tekerje le a fóliát a tekercsről és kb. 5 cm ráhagyással vágja a kívánt méretre.
- Ragassza a fóliát az öntapadó réteg segítségével az ablakkerethez. Használjon simítógörgőt.
- Végezze el az előző lépést minden tömítendő oldalon.
- Szerelje be az ablakot a nyílásba.
- Töltse ki a csatlakozófugát egy arra alkalmas szigetelőanyaggal.
- Ragassza a fóliát a teljes felületű öntapadó réteggel a csatlakozó építőelemre. Adott esetben használjon alapozót, illetve a ragasztás során használjon simítógörgőt (lásd 1-es kép).
- Ügyeljen a sarkokon a megfelelő átlapolásra, és a tömítettségre.
- A fóliák szövetes oldala hagyományos vakolattal vakolható, illetve oldószermentes diszperziós festékekkel festhető (lásd 2-es kép).



1-es kép



2-es kép

### Megjegyzés

Az öntapadó réteg helytelen pozicionálás esetén nem tapad azonnal így egy rövid ideig leválasztható a felületről és újra pozicionálható.

Az öntapadó csíknak teljes felületen fel kell feküdnie az ablakkeretre, ellenkező esetben tapadási problémák léphetnek fel.

Ajánlott alapozó: ME904 Butil- & bitumenalapozó Öko  
- oldószermentes, igen emissziószegény, -10 °C-tól alkalmazható, rövid szellőzési időt igényel.

Az alapozó literes kiszerelésben 6 flakon per karton, vagy 5 L-es kiszerelésben 1 flakon per karton vásárolható meg.

### Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu) címen találja.

### Tanúsítvány



---

#### Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

#### További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: [www.illbruck.hu](http://www.illbruck.hu)



**Tremco CPG s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3  
Cseh Köztársaság  
T. +420 296 565320  
F. +420 296 565300

[info.ee@cpgeurope.com](mailto:info.ee@cpgeurope.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)