

Leírás

Egykomponensű, a levegőnedvesség hatására keményedő poliuretán hab HFC (részlegesen fluorozott szénhidrogén) mentes hajtóanyaggal.

Szállítás

Az FM330-at 880 ml-es bádogdobozba töltjük, és 2 az 1-ben pisztoly/adaptercső szeleppel látjuk el. A hab színe: fehér.

Rendelés

Cikkszám	Kivétel	Úrtartalom ml-ben	Mennyiség/Karton
502322	újrahasznosítható bádogdoboz	880	12 doboz

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőségi besorolás	DIN 1402-1	B3
Doboz hőmérséklete		+5°C és +30°C között
Felhasználási hőmérséklet 5)		-3°C és +35°C között
Sűrűség 3)		15 - 25 kg/m ³
Tapadásmentes 1)	FEICA TM1014	kb. 10 perc.
Vágható 1)	FEICA TM1005	kb. 45 perc
Teljes terhelhetőség		kb. 24 óra
Kiadósság	FEICA TM1003	40 l
Kiadósság (szabadon habosítva) 1), 2)		kb. 48 l
Hővezető képesség	EN12667	0,036 W/(m ·K)
Szakítószilárdság	ISO 527	65 kPa
Szakadási nyúlás	ISO 527	50%
Nyomófeszültség 10 % nyomásnál	FEICA TM1011	11 kPa
Nyírószilárdság	FEICA TM1012	54 kPa
Hőmérséklettűrés		-40°C bis +130°C
Vízfelvétel 4)	EN 1609	0,2 kg/m ²
Felhasználható		24 hónapig
Tárolás		Hűvös, fagymentes, száraz helyen állítva.

1) Az adatok a mindenkori páratartalom, és hőmérséklet szerint.

2) Az alapot nedvesíteni kell.

3) Sűrűség a nedvesítés után.

4) 0,2 Kg víz/m² hab-érintkező felület.

5) Környezet.



FM330

Ablak- & Homlokzathab+ B3



Ez az egykomponensű poliuretán hab kiválóan alkalmas ajtó-, és ablakkeretek, homlokzatok csatlakozó fugáinak kitöltésére, szigetelésre. Nem alkalmas B1 felhasználásokra, mint például a hőszigetelőrendszerekhez. A magas elaszticitásának köszönhetően jobban felveszi a hőtárlásból eredő mozgásokat. Kiválóan tapad hagyományos felületekhez.

Termékelőnyök

- Elaszticitás >50 %
- Télihab -3°C-tól.
- Magas hangszigetelés 60 dB-ig.
- Rothadás, hő- és vízálló.

Előkészítés

- A felületnek tisztának, száraznak, por, zsír és egyéb szennyeződéstől mentesnek, és teherbírónak kell lennie.
- Használat előtt nedvesítsük be a felületeket a jobb tapadás, és a gyorsabb kötés érdekében.
- Mindig végezzen tesztet a kompatibilitás érdekében.
- Védje a padlót, falat papír vagy műanyag fóliával.

Használat

- Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen rázza meg.
- Távolítsa el e biztonsági fedelet, és csavarja a flakont a pisztolyra. A flakont mindig szeleppel lefelé kell tartani. A kilépő mennyiség a működtető kar nyomásával és az adagolócsavarral állítható be. Az AA210 adaptercsővel való használathoz nyomja az adaptercsövet a szelepre, és fordítsa el 90°-kal. A kilépő mennyiség a szelepkarral szabályozható.
- Takarékosan adagolja a habot. Csíkot húzva kell feldolgozni, különösen 30 mm-nél nagyobb fugákat és üregeket rétegesen töltsse ki, a felületek között nedvesítsen.
- Vigyázni kell, hogy a felület ne legyen jeges. Az optimális dobozhőmérséklet 20°C, alacsony hőmérsékletek mellett alacsonyabb habkihozattal kell számolni.
- Ha a habot deformálódásra, elmozdulásra hajlamos építőelemeknél használja pl. ablakpárkányok vagy ablakkeretek, ügyeljen ezek megfelelő rögzítésére.
- A habot ne tegye ki hosszabb ideig az időjárás viszontagságainak, mert nem UV álló.
- A felsleges habot megkeményedés után vágja le.

Tisztítás

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Alaposan tisztítsa ki a pisztolyt az AA290 tisztítóval.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg:

www.illbruck.hu

Garancia

A garancia a légzárásra, csapóeső-állóságra, és az ablakcsatlakozó fuga hőszigetelésére vonatkozik, kedvezményezettjei pedig az építetők. Amennyiben a rendszer nem felel meg ezeknek a követelményeknek, úgy a CPG Europe a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban átvállalja a termék cseréjének költségeit. A 6.-8. évtől 60 %-ban, 9.-10. évtől pedig 20 %-ban. Az építetőnek a beépítést követő 1 hónapon belül jelentenie kell a beépítés tényét a CPG Europe-nak, és be kell mutatnia az i3 termékek szállítóleveleit. A részletes garanciális feltételek, és a készre jelentés nyomtatványa a www.illbruck.com oldalon elérhető.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétúsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com