

Leírás

Rugalmas, 1K PmB latex emulzió épületek belső és külső lég- és vízzáró tömítésére.

Rendelés

Szín	Kiszerezés	Cikkszám
Barna, száradás után fekete	20 kg vödör (20 liter) 5 kg vödör (5 liter)	510026 510040

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Eredmény
Vegyi bázis		bitumenes latex emulzió
Konzisztencia		tixotróp
Reakció típusa		száradás
Bőrösödési idő*		kb. 60 perc
Fajsúly		kb. 1,00 g/ml
Kikeményedési idő		kb. 1-3 nap
Szakadási nyúlás	DIN 53504 S2	> 900% (23°C és 50% rel.páratart)
Esővízálló*		24 - 48 óra
Éghetőség	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	EN 12114	< 0,1 m ³ /hm ¹
Légzárás (c-érték)	EN 12114	0,0004 dm ³ /(s.m ¹ .Pan)
Sd-érték	DIN EN 12572	kb. 24,1 m (4 mm száraz réteg)
μ-érték	DIN EN 12572 (A)	30.000
Hőállóság		-20°C és +70°C között
Felhasználási hőmérséklet**		+5°C és +30°C között
Tárolás***		12 hónap +5°C és +25°C között

* Ezek az értékek a környezeti tényezőktől, például a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a filmvastagságtól és az aljzat típusától függően változhatnak.

** A kikeményedés ideje alatt a környezeti hőmérsékletnek legalább 5°C-nak kell lennie.

*** Védje a fagytól.

Előkészítés

A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes. A nem porózus felületeken a száradás tovább tart. Kerülje a 2 mm-nél nagyobb fugákat és lyukakat.


Használat

- Távolítsa el a habarcsmaradványokat, töltsse fel és simítsa el az érdes felületeket.
- Ne alkalmazza a bevonatot 5°C alatti hőmérsékleten.
- A kikeményedés során a környezeti hőmérsékletnek legalább 5°C-nak kell lennie.
- A 2 mm-nél nagyobb fugákat vagy nyílásokat zárja le szövetszalaggal, vagy először töltsse fel, majd kikeményedés után hordjon fel egy második réteget.
- Az anyagot hígítatlanul és egyenletesen hordja fel a kívánt rétegvastagságban ecsettel, hengerrel vagy airless szórópisztollyal.
- A bevonatot több rétegben hordja fel betartva a köztes száradási időt.



OS925

Rugalmas vízszigetelő bevonat



Olyan építőipari alkalmazásokhoz, ahol nagy lég- és vízzáróságra van szükség. Használható pl. erkélyeken, teraszokon, a talajjal érintkező fal- és padlófelületek tömítésére, padló-fal csatlakozásokra, fal-mennyezet csatlakozásokra és egyéb építési fugákra. Kiválóan tapad a legtöbb általános építőanyaghoz, mint például acél, beton, kő, fa és alumínium.

Termékelőnyök

- 1000 Pascal légtömorségig tesztelve 2 mm-es száraz rétegvastagság mellett.
- Varratmentes membránt képez, amely kiválóan tapad bitumenes és ásványi aljzatokhoz
- Jó tapadás enyhén nedves felületeken.
- Magas rugalmasság
- Oldószermentes, környezetbarát és alkalmas beltéri használatra.
- Ellenáll a vizes oldószereknek, hígított savaknak, sóknak, mésznek és cementnek.

Tisztítás

- Kikeményedés előtt egyszerűen hideg vízzel lemosható.
- A megkötött anyag AA295 tisztítóval távolítható el.

Figyelem

- A bevonatot a teljes kikeményedés előtt óvni kell esőtől és fagytól
- A tömítőbevonat nem jól tapad üveghez, EPDM-hez, PTFE-hez és PE-hez.
- A fel nem használt anyag későbbi felhasználhatósága érdekében helyezze vissza a műanyag fóliát a megmaradt anyag tetejére, és gondosan zárja le a vödört.
- A bevonatot fagymentesen tárolja a vödörben, és ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőhatásnak.
- A nem porózus felületek hosszabb száradási időt igényelnek.
- Ne alkalmazza 5 °C alatti hőmérsékleten.

Megjegyzés

Felhasználás	Rétegvastagság
Erkélyek vagy teraszok	2 rétegű alkalmazás. 1,5 kg/m ² (összesen 3 mm nedves rétegvastagság = 2 mm száraz rétegvastagság)
A talajszint alatti alkalmazás - nem nyomó víz	2 rétegű alkalmazás. 2,5 kg/m ² (összesen 5 mm nedves rétegvastagság = 3 mm száraz rétegvastagság)

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétúsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com