

Anyag

Szintetikus gumi és gyanta bázisú magas viszkozitású kontakt-
ragasztó.

Szállítás

4,7 kg-os fém kanna (5 Liter)

Szín: fekete

Rendelés

Cikkszám	Tartalom	DB/Karton
398826	5,0 l Vödör	1

Technikai információ

Tulajdonságok	Osztályozás
Fizikai tulajdonság	kenhető
Sűrűség	0,82 g/cm ³
Hőállóság	a +60°C
Feldolgozási hőmérséklet	+5°C -tól +35°C
Felhasználás	ca. 200 g/m ²
Tapadásmentes*	ca. 5 perc
Nyitott idő*	ca. 60 perc
Tárolási hőmérséklet (optimális feldolgozási hőmérséklet is)	+5°C -tól +25°C
Tárolási idő	12 hónap, felnyitás után 48 órán belül feldolgozandó

*A paraméterek a hőmérséklet és a levegő nedvességtartalma függvényében változnak



CT113

EPDM fóliaragasztó

Használat

Ez az oldószer tartalmú, sztirol gumi alapú ragasztó az illbruck EPDM fóliák ragasztására szolgál minden szokványos hordozófelületre, például számos hideg bitumenre, falazatra, alumíniumra, betonra, kemény PVC-re, valamint EPDM fóliák átfedési kötéseire.

Főbb előnyök

- Nagyon jó időjárás- és hőmérsékletálló
- Kiváló tapadás betonon, vakolaton, acél- és alumínium lemezekon

Előkészítés

- A felületnek tisztának, száraznak, por, szennyeződés, pára és zsírmentesnek kell lennie.
- Porózus felületeken, betonon, használjon ME901 Butyl & Bitumen Alapozót, ME902 Butyl & Bitumen Spray Alapozót vagy ME904 Butyl & Bitumen Alapozó Öko-t. Használja külön kannában az alapozót és soha ne öntse vissza a CT113 EPDM ragasztó kannájába. Az alapozó használata nem csak javítja a tapadást, hanem csökkenti a ragasztó felhasználási mennyiségét is és jelentősen megnöveli a feldolgozhatósági időt is, mely különösen hasznos lehet a nyári forró időszakban.
- Felhasználás előtt a ragasztót jól össze kell keverni.

Használat

- A két összeragasztani kívánt felületre ecsettel vagy hengerrel kell felhordani a CT113 EPDM fóliaragasztót.
- Felhordás után a ragasztót hagyja bőrösödni (10-15 perc), ez nagyon fontos a megfelelő tapadás érdekében.
- Bőrösödés után az EPDM- fóliát rá kell nyomni az alapra, adott esetben oldani kell, hogy a nagyobb felületeknél az oldószerek a ragasztóból ki tudjanak szellőzni. Utána az EPDM- fóliát, az erre tervezett alapra, rá kell ragasztani és gondosan egy nyomóhengerrel rá kell hengerelni (szakemberű előkészítés esetén nem szükséges alapozó).
- Az ablakon a fóliát ezen felül még egy szorító-, vihar-, kapsos léccel vagy más rögzítővel kell szerelni, ahogy ez a DIN 18195 -ben le van írva.
- Zárt terekben gondoskodni kell az elégséges szellőzésről.
- Javasoljuk, hogy minden esetben végezzen kompatibilitási tesztet vagy kérje segítségünket.

Figyelmeztetés

A ragasztóban lévő oldószerek károsíthatják a színezett műanyagokat, poliszteréneket és PVC felületeket. Nem alkalmas polisztirén és bitumen közvetlen ragasztására. A ragasztó és az alapozó használata közben a nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap legfrissebb változatát itt találja meg: www.illbruck.hu

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadóinkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétúsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak a különböző felhasználásokra.

Fenntartjuk a jogot a műszaki módosításokhoz. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



tremco illbruck Kft.
Puskás Tivadar u.3.
2040 Budaörs
Magyarország
T: +36 23 428 218
F: +36 23 428 219

info.hu@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.hu