Materiaal
Opencellig polyurethaan schuimstof, gemodificeerd met een impregnaat op basis van acrylaatpolymeren.

Uitvoering
Op rollen, voorgecomprimeerd, eenzijdig zelfklevend
Kleuren: antraciet en grijs

Afmetingen

voegdiepte/voegbreedte in mm	Inzetbereik voegbreedte in mm
10	2
15	2
10	3
15	3
10	4
15	4
15	6
20	6
15	8
20	8
20	10

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyurethaan schuimstof
Impregnering		acrylaat-polymeren
Volumieke massa		80 kg/m3 (± 8 kg/m3
Kleur		Antraciet
Kleefsterkte lijmlaag		> 12 N/25 mm
Aantasting/vlekvorming	DIN 52453	geen/verdraagzaam met kitten
Weerbestendig	DIN 53387	voldoet aan BG2
UV-bestendigheid	DIN 53387	niet langdurig-inwendige dichting
Slagregendichtheid	EN 1027	< 300 Pa
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 1026	c 0,1 m3 [h-m-(daPa)^4]
Vervorming (MTV)	NEN 3413	> S 25
Vervormbaarheid bij 0°C.	BRL 2802	zeer goed
Gedrag bij warmte (70°C.)	BRL 2802	geen uittreden van impregneer
Brandgedrag	DIN 4102 Teil 1	B 2 (MPA- P-NDS04-266)
Warmtegeleidingscoëfficient	DIN 52612	0,055 W/m.K
Dampdiffusieweestand	EN ISO 12572	$\leq$ 100 µ
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur		0°C tot + 35°C
Materiaal (zomer-winter)		Zomer $\leq$ 10°C (traag) Winter $\geq$ 10°C
Houdbaarheid		12 maanden (in de verpakking)



TP300

ILLAC

Toepassingsgebied
Dit geimpregneerde schuimband is bijzonder geschikt voor het afdichten tegen geluid, slagregen, stof, tocht en warmteverlies. Tevens kan het gebruikt worden als dichting bij kozijnkoppelingen, kozijnaansluitingen of als rugvulling voor kitten.

Producteigenschappen
- Slagregendicht tot 300 Pa
- Verdraagzaam met alle gangbare kitten
- Eénzijdig zelfklevend voor eenvoudige montage
- Dampdoorlatend

TP300

ILLAC

Voorbereiding

- De voegzijkanten moeten parallel lopen (max. 3 graden afwijking).
- De voegzijkanten van bouwvuil en mortelresten reinigen.

Reiniging

Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding gebracht worden.

Belangrijke aanbevelingen

Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen van de rollen te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technisce service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

tremco illbruck B.V .
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

102026 | 2014-05