

Materiaal

Een kwalitatief hoogwaardige, duurzaam elastische, neutraal uithardende siliconenkit met 20% toelaatbare vervorming. Vrij van bestanddelen die migreren in natuursteen en met verhoogde hoeveelheid schimmelwerende bestanddelen.

Leveringsvorm

Kleur	310 ml koker 12 stuks/doos	400 ml worst 20 stuks/doos	600 ml worst 20 stuks/doos
transparant	393921		
trijs		398534	
wit	378736		
jasmijn			
licht zandsteenbeige	378787		
zandgrijs			
lichtgrijs	378783		
agategrijs	378753		
stofgrijs	378800		
donkergrijs			
basaltgrijs			
antraciet	378764		
manhattan	393926		
zwart	378794		
donkergrijs			

Andere kleuren en leveringsvormen op aanvraag.

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Chemische basis		Oxime
Dichtheid	DIN 52451-A	1,0 g/cm ³
Standvermogen	DIN EN ISO 7390 20mm profiel	0 mm
Huidvorming	Interne test, 23°C / 50% RV	15 minuten
Doorharding	Interne test, 23°C / 50% RV	3,5 mm/1e dag
Volumeverandering	DIN EN ISO 10563	5 %
Modulus bij 100% rek	DIN EN ISO 8339-A	0,5 N/mm ²
Treksterkte	DIN 53504 S2	2 N/mm ²
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	550%
Maximale Vervorming (MTV)		20 %
Shore A	DIN 53505	26
Classificatie	ISO 11600	F-25LM
	EN 15651 part 1, gevels	F-EXT-INT-CC
	EN 15651 part 3, sanitair	XS2
Reactie op brand	EN 13501 part 1	E klasse
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +150°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Opslag temperatuur		+5°C tot +25°C
Houdbaarheid*		18 maanden

*mits ongeopend en in de originele verpakking.



FA870

Natuursteenkit Glanzend



Zorgt voor een langdurige elastische afdichting van voegen in sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen. Het biedt een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden als keramisch, kunststof en steenachtige materialen.

Productvoordelen

- UV- en weersbestendig
- Duurzaam elastisch, 25%
- Geen randverkleuring op natuursteen
- Ongevoelig voor schimmel

Vorbereitung

- Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en ontdaan van alle losse deeltjes die een goede hechting verhinderen.
- Om tot een optimale dwarsdoorsnede van de kitvoeg te komen dient men de PR101 PU- of PR102 PE Rugvulling toe te passen.
- Raadpleeg de primer tabel voor een optimale hechting.
- Afhankelijk van de ondergrond zijn AT115 of AT200 Reiniger beschikbaar.
- Bij het bepalen van de voegafmeting dient de voeg zo gedimensioneerd te worden dat de MTV (maximale toelaatbare vervorming) van de kit niet overschreden wordt.
- Voegbreedte dient minimaal 5mm en maximaal 30mm te zijn.
- Tot 10mm breedte dient de verhouding breedte staat tot diepte 1:1 te zijn. Tussen de 10mm en 30mm kan 2:1 aangehouden worden.

Verwerking

- De kit dient zonder luchtopsluiting in de voeg aangebracht te worden. De voeg in zijn geheel vullen.
- Het afmeten van de kit dient met een geschikte spatel te gebeuren. Gebruik hierbij eventueel de AA300 of AA301 gladmaker voor een optimaal resultaat.
- Om een optisch vlekkeloze voeg te verkrijgen bij poreuze ondergronden adviseren wij om de voegranden af te plakken met een geschikte tape. Deze tape dient voor de huidvorming verwijderd te worden.

Reiniging

Voor ondergronden en gereedschappen waarop resten van de kit zijn achtergebleven, bevelen wij de AA292 Reinigingsdoekjes aan. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Primertabel

Ondergrond	Specificatie
ABS	+, AT105, AT120
Achterzijde tegels	
Acrylglas (PMMA)	
Aluminium	+
Baksteen	AT101
Beton	AT101
Emaillé	+, AT105
Geanodiseerd aluminium	+
Gegalvaniseerd staal	+, AT150, AT120
Geglazuurde keramische tegels	+
Geïmpregneerd hout*	+
Gekleurd sanitair acryl	AT105, AT120, AT160
Gepoedercoat aluminium	+, test
Geschilderd hout*	AT105, AT120
Glas	+
Hard PVC	+, AT160
Hout*	+
Ijzer	+
Koper	+, AT105, AT120
Messing	+, AT105, AT120
Mortel	AT101
Natuursteen	+, AT101
Ongeglazuurde keramische tegels	+, AT101
Polycarbonaat*	+, AT105, AT120
Polyester (versterkt met glasvezels)	
Polyamide*	AT120
Polypropyleen	AT105, AT120
Polystyreen	AT105, AT120
Roestvrij staal	+, AT150, AT120
Tegels	
Vezeelbeton	AT101
Voorzijde tegels	
Zacht PVC	

+ geen primer nodig

+,... Testen hebben uitgewezen dat in sommige gevallen, maar niet altijd, primer benodigd is. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke belasting in de toepassing, de precieze samenstelling of structuur van de aangrenzende ondergronden. In de meeste gevallen kunnen de invloeden niet precies voorspeld worden. Vooraf testen worden derhalve dan ook aanbevolen als van het gebruik van een primer wordt afgezien.

- Niet aanbevolen op dit oppervlak. Dit is een algemene regel op ondergronden zoals siliconen, neopreen, PE, PP en PTFE.

+ Test In verband met de grote variatie aan typen coatings en de continue ontwikkelingen dient vooraf altijd een test uitgevoerd te worden.

...* De ondergronden kunnen variëren in eigenschappen. Testen vooraf is aanbevolen.

Let op

- Oppervlakken die bitumen of teer bevatten of weekmakerhoudende kunststoffen (EPDM, butyl, zachte PVC) kunnen leiden tot verkleuring en/of onthechting.
- Hechting op onder spanning staande harde kunststoffen, zoals polycarbonaat of PMMA kan leiden tot spanningsscheuren in het substraat.
- Verkleuring komt slechts zelden voor. Er zijn echter omstandigheden waarbij vergeling van de kit kan optreden. Dit kan het geval zijn bij contact met lijmen, andere kitten, sterke chemicaliën, gebrek aan UV of vrijzetting van formaldehyde uit verf of hout.
- De kit is niet geschikt voor constructieve beglazing, aquariumbouw, medicinale of farmaceutische doeleinden.
- Het product is niet overschilderbaar.

Extra informatie

Compatibiliteit

Onderstaande natuursteensoorten zijn getest op randzone verkleuring

1. Ajax	16. Jura, geel, gepolijst
2. Aurora Brecia	17. JW
3. Baltisch bruin	18. Kalkzandsteen, gepolijst
4. Bathsteen	19. Kalkzandsteen, Greetham
5. Belgisch blauwsteen	20. Kalkzandsteen, Lincoln
6. Beta, Rosa	21. Marmer, Benelux
7. Blue pearl	22. Marmer, Jura
8. Bottocino	23. Nero, Impala
9. BR	24. QW
10. Christall wit, gepolijst	25. Sardo, Blanco
11. Graniet, UK	26. Sardo, Prosa, gepolijst
12. Graniet Onsernone, gezandstraald	27. Serizzo
13. graniet, Benelux	28. Verde, SB 111
14. Jumma, wit, gepolijst	29. Zandsteen, UK
15. Jura, GER	

Tests zijn uitgevoerd conform ISO 16938-1 en 2

Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.
 Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

Certificering



nl_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nl_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
 Leo Baekelandstraat 3
 2950 Kapellen
 Belgique
 Tel.: +32(0)3 664 63 84
 Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
 www.tremco-illbruck.nl