

Materiaal

Polyurethaan-, polyester- en polyetherschuimen zijn zachtschuimen met een open celstructuur.

Uitvoering

Op rollen en/of stroken, gesneden op maat, zelfklevend en niet zelfklevend

Leveringsvorm

Kleur	ETC 15: Polyether wit. ESR 22: Polyester grijs.
Verpakking	op maat gesneden rollen en/of stroken
Type	Zelfklevend en niet zelfklevend
Dikte in mm	van 5 tot 1000
Breedte in mm	van 10 tot 1000

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyether ETC 15
Structuur		open cel
Dichtheid		ca. 22 kg/m ³
Kleur		wit
Veroudering		verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Trekvastheid	ISO 1798	>95 kPa
Rek bij breuk	ISO 1798	>170%
Blijvende vormverandering (50% vervorming)	ISO 1856 A	<6%
Kleeflaag		synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken
Houdbaarheid		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyester ESR 22
Structuur		open cel
Dichtheid		25 – 35 kg/m ³
Kleur		grijs
Veroudering		verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Trekvastheid	ISO 1798	>140 kPa
Rek bij breuk		>200%
Drukweerstand	ISO 3386	3 – 5 kPa
Kleeflaag		synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken.
Houdbaarheid		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren.

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad van het band hangt nauw samen met de prestatie-eis.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



TN240

PU Schuimband

- Als vullingsmateriaal in profielen, boven scheidingswanden en als afdichting, gecompriemd tussen bekistingen en vloerplaten (lekwater)
- Akoestische absorptie/vulling in profielen en suskasten
- Tocht dichting

Productvoordelen

- Gemakkelijk indrukbaar
- Geluidsabsorberend

TN240

PU Schuimband

 **illbruck**
making it perfect.

nL_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nL_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
Tel.: +32(0)3 664 63 84
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl