

## Materiaal

SP540 Vloerdilatatiekit is geschikt voor elastische afdichtingen van bewegingsvoegen en dilataties in vloeren en vloerdelen. Het biedt een duurzame hechting op de meest voorkomende ondergronden als beton, RVS, aluminium en keramische tegels.

SP540 wordt toegepast in dilataties en aansluitvoegen van balkons en galerijen, parkeergarages en magazijnvloeren; ook in koel- en vriescellen.



## Leveringsvorm

| Kleur      | 310 ml koker  | 400 ml worst  | 600 ml worst  |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| betongrijs | 12 stuks/doos | 20 stuks/doos | 20 stuks/doos |
|            |               |               | 397313        |

Andere kleuren of leveringsvormen op aanvraag.

## Technische informatie

| Eigenschap               | Norm                         | Specificatie          |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Chemische basis          |                              | STP Hybride           |
| Dichtheid                | DIN 52451-A                  | 1,5 g/cm <sup>3</sup> |
| Standvermogen            | DIN EN ISO 7390 20mm profiel | 0 mm                  |
| Huidvorming              | +23°C / 50% RV               | 40 minuten            |
| Doorharding              | +23°C / 50% RV               | 3,0 mm / 24 h         |
| Volumeverandering        | DIN EN ISO 10563             | 3,0%                  |
| Treksterkte bij 100% rek | DIN EN ISO 8339-B            | 0,9 N/mm <sup>2</sup> |
|                          | DIN 53504 S2                 | 1,0 N/mm <sup>2</sup> |
| Treksterkte bij breuk    | DIN 53504 S2                 | 1,7 N/mm <sup>2</sup> |
| Rek bij breuk            | DIN 53504 S2                 | 300%                  |
| Vormherstel              | DIN EN ISO 7389, methode A   | 75%                   |
|                          | DIN EN ISO 7389, methode B   | 90%                   |
| Trekweerstand            | EN ISO 34                    | 9,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Maximale vervorming      | ISO 9047                     | 25%                   |
| Shore A hardheid         | DIN 53505 / ISO 868          | 35                    |
| Classificatie            | ISO 11600                    | 25HM                  |
|                          | EN 15651 part 1 - gevels     | F-EXT-INT-CC          |
|                          | EN 15651 part 2 - beglazing  | -                     |
|                          | EN 15651 part 3 - sanitair   | XS3                   |
|                          | EN 15651 part 4 - loopbaar   | PW-EXT-INT-CC         |
| Reactie op brand         | EN 13501 part 1 (2007)       | Klasse E              |
| Verwerkingstemperatuur   |                              | +5°C tot +40°C        |
| Temperatuurbestendigheid | kort                         | -40°C tot +90°C       |
| Opslag temperatuur       |                              | +5°C tot +25°C        |
| Houdbaarheid*            | droog en ongeopend           | 12 maanden            |
| Certificering            | Eurofins                     | EC1+                  |
|                          | ISEGA                        | JA                    |
|                          | SNJF                         | JA                    |

\*mits ongeopend en in de originele verpakking.

## SP540

### Vloerdilatatiekit



Een kwalitatief hoogwaardige, duurzaam elastische, vochtuithardende hybride polymeerkit met 25% toelaatbare vervorming, geschikt voor toepassingen in beloop- en berijdbare horizontale oppervlakken.

#### Productvoordelen

- UV- en weerbestendig
- Duurzaam elastisch, 25%
- Gemakkelijk te verwerken
- Oplosmiddel-, isocynaat- en siliconenvrij
- Ook geschikt voor brugvoegen en kit slabbes

### Vorbereitung

- Voor een optimale hechting, dient de ondergrond geprimeerd te worden. Raadpleeg de primer tabel voor de juiste keuze.
- Afhankelijk van de ondergrond zijn [AT115](#) of [AT200](#) Reiniger beschikbaar.
- Bij het bepalen van de voegafmeting dient de voeg zo gedimensioneerd te worden dat de MTV (maximale toelaatbare vervorming) van de kit niet overschreden wordt.
- Voegbreedte dient minimaal 5mm en maximaal 30mm te zijn.
- Tot 10 mm breedte dient de verhouding breedte staat tot diepte 1:1 te zijn. Tussen de 10 mm en 30 mm kan 2:1 aangehouden worden.

### Verwerking

- Snij de spuit nozzle af op de gewenste breedte.
- Plaats de koker in een passend pistool (hand-lucht of elektrisch).
- Bereid de ondergrond voor aan de hand van de voorbereiding voorschriften
- Breng de kit aan zonder luchtinsluiting.
- Gebruik bij de afwerking eventueel [AA300](#) Gladmaker Concentraat of [AA301](#) Gladmaker Spray.
- Om een strakke voeg te verkrijgen adviseren wij bij poreuze ondergronden om de voegranden af te plakken met een geschikte tape.

### Reiniging

- Niet uitgeharde kit kan verwijderd en gereinigd worden met [AA292](#) Reinigingsdoekjes of [AA295](#) Natufix spray.
- Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden.

### Primertabel

| Ondergrond  | Specificatie |
|---|--------------|
| ABS   |              |
| Achterzijde tegels  | +, AT140     |
| Acrylglas (PMMA)  |              |
| Aluminium   | +            |
| Baksteen  |              |
| Beton   | AT140        |
| Emaillé   |              |
| Geanodiseerd aluminium  | +, AT150     |
| Gegalvaniseerd staal  |              |
| Geglazuurde keramische tegels   |              |
| Geïmpregneerd hout*   |              |
| Gekleurd sanitair acryl   |              |
| Gepoedercoat aluminium  |              |
| Geschilderd hout*   |              |
| Glas  | +            |
| Hard PVC  |              |
| Hout*   |              |
| Ijzer   |              |
| Koper   |              |
| Messing   |              |
| Mortel  |              |
| Natuursteen   |              |
| Ongeglazuurde keramische tegels   |              |
| Polycarbonaat*  |              |
| Polyester (versterkt met glasvezels)  |              |
| Polyamide*  |              |
| Polypropyleen   |              |
| Polystyreen   |              |
| Roestvrij staal   | +, AT150     |
| Tegels  | +            |
| Vezelbeton  |              |
| Voorzijde tegels  |              |
| Zacht PVC   |              |
| +   |              |
| + geen primer nodig   |              |
| +,... Testen hebben uitgewezen dat in sommige gevallen, maar niet altijd, primer benodigd is. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke belasting in de toepassing, de precieze samenstelling of structuur van de aangrenzende ondergronden. In de meeste gevallen kunnen de invloeden niet precies voorspeld worden. Vooraf testen worden derhalve dan ook aanbevolen als van het gebruik van een primer wordt afgezien. |              |
| -   |              |
| - Niet aanbevolen op dit oppervlak. Dit is een algemene regel op ondergronden zoals siliconen, neopreen, PE, PP en PTFE.  |              |
| +, Test In verband met de grote variatie aan typen coatings en de continue ontwikkelingen dient vooraf altijd een test uitgevoerd te worden.  |              |
| ...*  |              |
| - De ondergronden kunnen variëren in eigenschappen. Testen vooraf is aanbevolen.  |              |

### Let op

- Hechting op onder spanning staande harde kunststoffen, zoals polycarbonaat, of PMMA kan leiden tot spanningsscheuren in het substraat.
- Op natuursteen, zoals marmer of graniet, kan randzonevervuiling optreden. Gebruik hiervoor de [FA870](#) of [FA880](#) Natuursteen kitten.
- Verkleuring komt slechts zelden voor. Er zijn echter omstandigheden waarbij vergeling van de kit kan optreden. Dit kan het geval zijn bij contact met lijmen, andere kitten, sterke chemicaliën, gebrek aan UV of vrijzetting van formaldehyde uit verf of hout.
- De kit is niet geschikt voor constructieve beglazing, aquariumbouw, medicinale of farmaceutische doeleinden.
- SP525 is overschilderbaar met de meest voorkomende watergedragen verfsoorten. Wij adviseren de droging en verdraagzaamheid wel altijd vooraf te testen. Omdat verf altijd minder flexibel is dan kit kunnen er scheuren in de verflaag ontstaan.

### Compatibiliteit en resistentie

- Chemische resistentie, volgens ISO 11600; 7 dagen volledige onderdompeling.
- De tests wijzen uit dat er bij deze blootstelling, weinig of geen effect is opgetreden. De geteste materialen zijn: ammoniak (10%), gebluste kalk, benzine, diesel, motorolie, rem- en koelvloeistof, afwasmiddel (machine), glycerol, waterstof peroxide (3%), zoutoplossing (verzadigd) en gedestilleerd water.
- Een uitgebreid rapport is op aanvraag beschikbaar. Vanwege de vele varianten op dit gebied, adviseren wij ook altijd zelf te testen.

### Veiligheidsaanbevelingen

Neem tijdens de verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht. Raadpleeg het etiket op de verpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie.

### Certificering



#### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**  
 Vlietskade 1032  
 4241 WC Arkel  
 Nederland  
 T: +31 (0)183 568019  
 F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com  
[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)