

## Materiaal

Zelfklevend, copolymeer polythyleenfilm met vezelvlies.

## Leveringsvorm

Artikelnr.	Breedte	Lengte	Rol/doos
500250	EW70	25 M	4
500251	EW100	25 M	3
500252	EW140	25 M	2
500290	EW200	25 M	1
500945	EW300	25 M	1
500578	EW400	25 M	1


Door de extra plakstrip is de ME508 Duo Vliestape zowel eenzijdig (plakzijde gelijk) als tweezijdig (wisselende plakzijde) te gebruiken.

## Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificaties
Bouwstofklasse	DIN4102	B2 (normaal ontvlambaar)
Waterdampdiffusie	EN ISO 12572	sd-waarde variabel 0,4 - 20 M <sup>2</sup>
Slagregendichtheid	EN 1027	1050 Pa
Luchtdoorlaatbaarheid	DIN 4108-7	luchtdicht, a-waarde <0,1
Waterdichtheid	EN 20811	W1, komt overeen met 2000 Pa
Verdraagzaamheid met bouwmaterialen	DIN 52452	voldoet aan eisen
Tapedikte		0,5 mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur*		-5°C tot +40°C
UV-weerstand		9 maanden
Lengte tolerantie	DIN 7715	P3
Breedte tolerantie		± 2,5 mm
Opslagduur		24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking)

## Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.
- Ook de kleefkracht van het pleisterwerk op het membraan moet getest worden.
- Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden de ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toe te passen of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco.



## ME508

### Duo Vliestape



De volledig zelfklevende ME508 Duo Vliestape is geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten. Geschikt voor snelle montage op vrijwel elke ondergrond zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton, PVC, staal, hout, aluminium en alle harde isolatiematerialen. Door zijn variabele sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van pleisterwerk op de tape.

#### Productvoordelen

- Volledig zelfklevend met gedeelde schutfolie
- Verwerkingsgemak door verplaatsbare verkleving
- Toenemende kleefkracht na aanbrengen
- Na 30 minuten is de eindsterkte bereikt
- Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten
- Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele sd-waarde

## Verwerking

Tapen als eenzijdig:

- Het kozijn is hierbij al gemonteerd in de sparing.
- Verwijder de schutfolie aan de achterzijde (zonder opdruk) van de Duo Vliestape en breng deze aan op de binnenzijde van het kozijn.
- Zorg voor wat extra ruimte (lus) in de tussenruimte en breng de andere helft aan op de muur.
- De tape dient met minimaal 15 mm als hechtvlak bevestigd te worden.
- Het is mogelijk om de tape uit 1 stuk aan te brengen met een lus op de hoeken.
- Waar het begin samen komt met het einde rekening houden met een overlap van 50 mm.
- Breng in de stelruimte de thermische isolatielaag aan (bijv. illbruck FM330 Perfect Elastic Foam) over de volledige omtrek van het kozijn.

Tapen als tweezijdig:

- Aanbrengen voordat het kozijn in de sparing is geplaatst.
- Verwijder de smalle schutfolie aan de vlieszijde (met opdruk) van de Duo Vliestape en breng deze aan om de inbouwzijde van het kozijn voordat het geplaatst is.
- Zorg voor wat extra ruimte (lus) in de tussenruimte en breng de andere helft aan op de muur.
- De tape bij voorkeur aanbrengen op een vlak gedeelte van het profiel in plaats van over de "pootjes".
- Het is mogelijk om de tape uit 1 stuk aan te brengen met een lus op de hoeken. Waar het begin samen komt met het einde rekening houden met een overlap van 50 mm.
- Breng in de stelruimte de thermische isolatielaag aan (bijv. FM330 Perfect Elastic Foam) over de volledige omtrek van het kozijn.

## Certificering



## Veiligheidsaanbevelingen

### Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



**Tremco CPG Netherlands B.V.**

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

[info.nl@cpg-europe.com](mailto:info.nl@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com/nl\\_NL/index.html](http://www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html)